Produktdatablad

Produkt

Mataki Selvbygger 14



Mataki Selvbygger 14 er et ettlags selvbygger takbelegg, med selvklebende omlegg som benyttes på fast underlag (taktro) ned til 14°.

Beskrivelse

Mataki Selvbygger 14 er et elastisk og sterkt ett lags overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glassfiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir bedre vedheft for overflatestrøet. Kraftkleberen sikrer vanntett omlegg. Mataki Selvbygger 14 er et ”gjør det selv” produkt, med fokus på enkel montering.

Teknisk beskrivelse

Egenskap	Verdi	Standard
Bredde	1 meter	
Lengde	7	
Tykkelser	3,3 mm	
Vekt rull	26,6 kg	
Vekt m2	3,8 kg	
Farge	Sort og grå	
Stamme	Polyester	
Overflate	Skifer eller mineralgranulat	
Underside	Fin sand	

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Omlegg	120 mm	
Brannsikkerhet	NPD	
Strekkstyrke Langs/Tvers	650 ± 100 / 400 ± 100 N/50mm	EN 13707:2004/A2:2009
Bruddforlengelse - Langs/Tvers	35 ± 10 / 45 ± 10 %	EN 13707:2004/A2:2009
Rivestyrke - Langs/Tvers	200 ± 50 / 250 ± 50 N	EN 13707:2004/A2:2009
Slagmotstand	Metode B |≥ 1000 mm	EN 13707:2004/A2:2009
Elastisitet i kulde	≤ - 20 °C	EN 13707:2004/A2:2009

Bruksområde
Ettlags selvklebende takbelegg for legging på nye tak og omtekking av gamle "papptak" ned til 14°, til mindre takflater som garasjer, boder, uthus o.l. Belegget montert som ettlags tekking oppfyller ikke kravet BROOF.

Monteringsbeskrivelse
Belegget kan monteres både horisontalt og vertikalt. Belegget stiftes c/c 100 mm i omleggskanten, og c/c 60 mm i randsoner før neste rad monteres. Beskyttelsesfoliene fjernes og belegget tråkkes til i skjøtene.

Rullene må lagres i oppvarmet rom minst 1 døgn før montering, slik at rullene har en kjernetemperatur på minimum +15°C ved montering. Ved lave temperaturer må man i tillegg gå over klebingen med varmluftpistol for å sikre full nedklebing.

Må ikke monteres ved temperaturer lavere enn +5°C.

Bruk asfaltlim mot gjennomføringer og gavler.

Forbruk
Takets totale flate + 2-3 %

Oppbevaring
Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys. Pallene skal ikke stables på hverandre.

Gjenvinning
Avfall kan gjennvinnes ved levering til egnet mottak.

Håndtering av restavfall
Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Referanse Byggforsk
544.203 Tekking med asfalt takbelegg
544.204 Tekking med asfalt takbelegg og takfolie, detalj

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no