

ULTIPRO FUGEMASSE LYS GRÅ 5KG // PRODUKTDATABLAD //

Bruksområde

Ultipro Fugemasse er en sementbasert fugemasse som benyttes til fuging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Alle varmekilder i rommet skal være avslått før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fuging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene.

Utblanding

Ultipro Fugemasse blandes med ca. 0,3 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster evt. med litt vann og rør om på nytt. Produktet er nå klar til bruk og må anvendes innen 1-2 timer.

Bruksmåte

Ultipro Fugemasse påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-30 minutter. Vær oppmerksom på at også flisens vannoppsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne. OBS! På sammenhengende flater anbefales det å bruke fugemasse fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslam på overflaten kan fjernes med passende rensemiddel tidligst 1 døgn etter fuging. Uglasserte fliser og klinker



bør overflatebehandles med klinkerolje og klinkervask. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fuging.

Forbruk

0,3-1 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat.