

Ny og
forbedret
kvalitet



Robust Impregnering

Diffusjonsåpen impregnering til mineralske underlag som kan benyttes til gulv og vegg både innen- og utendørs. Velegnet til impregnering av betong, mur, heller, murblokk, puss, slemming, avretting, tegl, takstein (betong og tegl), porøse fliser, keramikk, hobby betong, fuger mm.

Beskrivelse

Robust Impregnering er en miljøvennlig, vannbasert, diffusjonsåpen og ferdigblandet impregnering til sementbaserte og mineralske underlag på gulv og vegg både inne- og utendørs. Robust Impregnering gir en vanntett overflate på vegg og er velegnet til impregnering av betong, heller, murblokk, puss, slemming, avretting, takstein (betong og tegl), tegl, porøse fliser, keramikk, hobby betong, fuger mm.

Robust Impregnering gir en usynlig barriere mot vann og beskytter for frostspreng, armeringskorrosjon, kalkutfellinger og gir et enklere renhold/vedlikehold. Robust Impregnering er tyntflytende og trenger dypt inn i overflaten og gir en slitesterk og transparent overflate uten å danne en synlig film på overflaten. Den har lang holdbarhet, er UV stabil, gulner ikke og kan benyttes på gulv og vegg både innen- og utendørs.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv, fett, olje eller annen forurensing som kan forhindre heft og inntrengning til underlaget. Før påføring av Robust Impregnering bør overflaten vaskes med egnet vaskemiddel og høytrykkspyles.

Bruksmåte

Robust Impregnering påføres med rull, kost eller lavtrykkspøyte. Ved påføring med rull, benyttes en korthåret rull og påføres i 1 til 2 strøk, alt etter underlagets porøsitet. Meget sugende eller porøse overflater bør impregneres et ekstra strøk innen 3 timer for best effekt. Robust Impregnering påføres til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer eller striper i overflaten. Dette kan bli synlig når væsken har herder.

Det anbefales å prøve impregneringen på mindre arealer før bruk for å se om ønsket overflate oppnås før endelig påføring. Robust Impregnering leveres klar til bruk og skal ikke tynnes med vann. Vend flasken før bruk, slik at væsken fremstår som ensartet og homogen. Søl på glass og vinduer må rengjøres med vann umiddelbart. Produktet avgir ingen farlige gasser, verken under påføring eller i senere bruk.

Etter påføring er det viktig å beskytte overflaten mot regn, støv og skitt, inntil overflaten er helt tørr, herdet og bruksklar. På gulv bør ikke gjenstander plasseres på overflaten før etter ca. 1 døgn for å unngå merke i overflaten. **NB.** Skal ikke benyttes på naturstein som f.eks. skifer og marmor.

Underlagets temperatur kan ikke være under +5°C. Optimal temperatur i lokalet er mellom +10°C og +25°C. Sørg for god ventilasjon under og etter påføring. Benytt gummihandsker og vernebriller under påføring. Kost, male-ruller, sprøyter og annet materiale rengjøres med vann. Tørket impregnering er vanskelig å løse opp. Robust Impregnering er ikke oksiderende. **NB.** På tidligere impregnerte overflater kan være vanskelig å få heft pga. av den hydrofoberte effekten og må slipes og primes med egnet primer før annen overflatebehandling påføres.

Ved bruk som tilsetning

Robust Impregnering kan også tilsettes blandevannet til sementbaserte produkter som Robust Støpemørtel og Robust Mur&Pussmørtel mm. for en tettere og mer vann-avvisende overflate. Erstatt 1/3 av blandevannet med Robust Impregnering og bland mørtelen godt.

Lagring

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares frostfritt. Vend/rist emballasjen før bruk.

Tekniske data

Forbruk:	0,1 liter/m ²
Forbruk - Tilsetning:	1/3 av blandevannet
Tørketid:	ca. 1 time
Full vannavstøtende effekt:	ca. 24 timer
Arbeidstemperatur:	+5°C til +25°C
Egenvekt	1± 0.03 g/cm ³
pH-verdi:	8 +/- 0,5
Kokepunkt	>100°C
Viskositet	2 mPa.s
Farge	Melkehvit (våt) Transparent (Tørr)
Vannopptak	<7,5% sammenlignet med ubehandlet prøve
Alkalieresistens	<10% etter senkning i alkalieoppløsning

Varedata

Emballasje/pall: 1 liters flaske. 6 stk/kart.
84 kart/pall. 504 stk/pall.

Vare nr.:	303
Nobb nr.	55159054
Gtin F-pack (Stk)	7090040903037
Gtin D-pack (Kartong)	7090040905208
Gtin T-pack (Pall)	7090040907486

Produktet er klassifisert som ikke farlig iht. EC regulativ 1272/2008(CLP) (med senere oppdateringer og tilføyelser). **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.03.2022