

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Brukes som grunner på rent stål og galvanisering
- Spesielt godt egnet på sveiseskjøter

BESKRIVELSE

- Hurtigtørkende sinkrik grunner som gir katodisk beskyttelse
- Meget god vedheft og høy antirustbeskyttelse

FORDELER

- Enkomponent
- Fremragende korrosjonsbeskyttelse
- Høyt sinkinnhold, 92 % av tørr film
- Enkel å påføre med pensel
- Overmales med Power Coat "3 in 1" polyesterbasert maling eller tilsvarende

TEKNISKE DATA

- Tørrestoffinnhold, volum 61 %
- Anbefalt filmtykkelse 50 til 60 µm t.f.t.
- Egenvekt 3,10 g/cm³
- Teoretisk forbruk v/40 µm 13,5 m²/ltr

Virkelig forbruk er avhengig av ruhet og porøsitet i overflaten, filmtykkelse og evt. tap ifm sprøytestøv

- VOC-verdi: 290 g/ltr

Tørketider v/ 20 °C, 40 µm og RH 75 %:

- Støvtørr 15 minutter
- Berøringstørr 30 minutter
- Tørr 3 timer
- Overmalingstid v/40 µm 12 timer
- Pakningsstørrelse 0,5 ltr
- Farge Grå

OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være fri for rust, ren og tørr og uten fett og andre forurensinger. På større overflater anbefales blåserensing til SA 2 ½. (ISO 8501-1:1988).



Oslo
Bergen

Tlf: 22 21 51 00
Tlf: 55 39 32 00
www.jsc.no

Fax: 22 21 02 66
Fax: 55 39 32 10
post@jsc.no



PÅFØRING

Power Coat Galvanox kan påføres med pensel, relativ fuktighet fra 30 til 98 %. Ved påføring og tørking skal temperaturen være minimum 3 °C over duggpunktet.

Det anbefales og alltid å forhåndsbehandle hjørner, skarpe kanter, bolter og muttere før det påføres et jevnt strøk.

Tynning og rengjøring: Power Coat Tynner nr. 1 eller Power Coat Solvatane.

LAGRING

Lagringstid er min. 12 måneder i uåpnet originalforpakning. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Sørg for at lokkene er forsvarlig lukket, for å unngå herding pga luftfuktighet.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.
PR-nr.: 94357

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.
