

BMC Ildfast stein

1. PRODUKTBESKRIVELSE

BMC Ildfast stein fra Cor Caroli er produsert av ildfast leire og beregnet for oppbygging og reparasjon av konstruksjoner som utsettes for høy temperatur. Steinen tåler gjentatt oppvarming og nedkjøling, lagrer varme og gir en solid, slitesterk konstruksjon. Produktet brukes i private hjem til blant annet peiser, griller, vedovner og fasader. Produktet er ikke beregnet for industriell bruk.

NOBB varenummer:	60105032 (20 mm), 60105050 (30 mm), 60105051 (40 mm), 60105052 (50 mm), 60105053 (60 mm)
Dimensjon:	20/30/40/50/60 x 110 x 220 mm
Farge:	Naturfarget/rustikk. Varianter kan forekomme.
Overflatebehandling:	Ubehandlet
Øvrige opplysninger:	Ca. 31,84 % Al ₂ O ₃ . Trykkfasthet 74,5 MPa. Maks. anbefalt brukstemperatur 1400 °C. Dimensjonene kan variere ca. ±2 % etter brenning.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Fjern aske, sot og løst smuss forsiktig med tørr, myk børste eller egnet støvsuger når konstruksjonen er kald. Unngå høytrykksspyling, sterke rengjøringsmidler, syrer og andre kjemikalier som kan skade stein eller fuger. Ikke bruk vann til rask nedkjøling av varm stein.

Ettersyn/kontroll

Kontroller stein og mørtelfuger minst én gang per år, og før fyringssesongen. Se etter sprekker, brudd, avskalling, løse steiner, skadde fuger og tegn på fukt. Ved tvil om brannsikkerheten skal ildstedet ikke brukes før det er kontrollert av fagkyndig person.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Sørg for at fugene til enhver tid er hele og uten sprekke-dannelser. Etterfug ved behov med kompatibel ildfast mørtel. Skadde, løse eller sterkt oppsprukne steiner skiftes ut. Ny mur eller reparasjon skal tørke og herde før gradvis oppvarming. Følg anvisningen for mørtelen og det aktuelle ildstedet.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Ikke fastsatt. Levetiden avhenger av utførelse, brukstemperatur, fyringsmønster, fuktpåvirkning og vedlikehold. Ved korrekt montering og normal bruk forventes produktet å ha lang levetid.

Garanti og vilkår

-

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder, men produktet er ikke frostsikkert. Ved utendørs bruk skal konstruksjonen beskyttes mot fukt og tildekkes.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

Lagres tørt og innendørs etter at emballasjen er brutt. Følg gjeldende regler og anvisningen fra produsenten av ildstedet.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	BMC Trading AS
Postadresse	Kilengaten 1, inngang A, 3. etasje
Postnr. og poststed	3117 Tønsberg
Telefon	+47 33 30 03 90
E-post/Web:	bmc@bmc-norge.no/www.bmc-norge.no