


MEMBRAN



Polymerbasert membran med pastakonsistens til vanntetting av gulv og vegg i våtrom

- En-komponent - klar til bruk
- Lavt forbruk
- Fleksibel
- Kan benyttes på nystøpt betong
- Lett å bearbeide og enkelt å fordele på overflaten

Ultipro membran benyttes til vanntetting på alle gulv- og veggunderlag. I tillegg benyttes Ultipro membran til vanntetting av overgang gulv/vegg, hjørner, plate- og elementskjøter, rør-gjennomføringer sammen med Ultipro tettebånd, membrantape eller Ultipro mansjetter.

Ultipro membran er en polymerbasert membran, ferdig blandet og klar til bruk. Membranen er enkel å påføre og fordele på overflaten.

Ultipro membran leveres i 6 kg og 15 kg spann.

Bruksområde

- ✓ Vegg
- ✓ Gulv
- ✓ Våtrom
- ✓ Inne

Underlag

- ✓ Betongelementer
- ✓ Lettbetongelementer
- ✓ Lettbetongblokker
- ✓ Pusset murverk
- ✓ Gips puss/-sparkel
- ✓ Gipsplater
- ✓ Trebasserte plater

MEMBRAN

Produktbeskrivelse

Høyelastisk, polymerbasert våtromsmembran. Klar til bruk - skal ikke fortynnes. Enkel og smidig å påføre.

Tekniske data

Densitet:	1,4 kg/l
Tørketid v/18°C innen neste påføring:	1-2 timer
Tørketid v/18°C til flismontering:	6-12 timer
Anbefalt arbeidstemp.:	10-25°C
Forbruk (gjennomsnitt):	min. 1-1,6 kg/m ²

Bruksområde

Ultipro membran benyttes som vanntetting på gulv- og veggoverflater, ved overgang gulv/vegg, i hjørner samt ved rørgjennomføringer.

Benyttes ikke i basseng og andre steder med vannsøyletrykk.

Underlag

Våtromsmembranen kan benyttes på underlag av betong, lettbetong, vannfaste sparkelmasser, teglstein og puss samt gips/trebaserte plater og gips puss/blokker. Våtromsmembranen kan benyttes på nystøpt betong. Ved andre underlag - innhent nærmere instruksjon hos Optimera Norge.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Underlaget skal være tørt. Sugende underlag skal primes med Ultipro primer.

Utførelse

Viktig: Produktet skal ikke røres opp før påføring.

Ultipro mansjetter og tettebånd monteres i den våde Ultipro membran. Deretter påføres Ultipro membran i et jevnt lag med pensel, rulle eller sparkel. Når første lag er fingertørt (1-2 timer) påføres neste lag diagonalt over det første.

Benyttes membran duk påføres Ultipro membran etter hvert som duken legges ut. Vær omhyggelig med å påføre tilstrekkelig mengde, slik duken mettes helt fra begge sider. (membran duk sikrer jevn membrantykkelse og hurtig membranherdning). Membran duk anbefales på gulvflater av trebaserte materialer.

Videre overflatebehandling kan foretas etter 6-12 timer ved 18°C.

Følg gjeldende anvisninger om våtromskonstruksjoner for keramiske fliser.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkningspliktig.

Der henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

6 kg og 15 kg spann.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og kjølig. Ved temperaturer over 20°C økes risiko for huddannelse. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid

Salg

Optiforms produktprogram selges gjennom byggevarekjeden Montér og Optimera Proff.