

Produktdatablad



PRODUKTFORDELER

- Løsemiddelfri
- Bruksferdig
- Enkel å påføre

PRODUKTBESKRIVELSE

weber.prim 805 er en enkomponent, bruksferdig fuktsperre som kommer i flytende form og er uten løsemidler. Ferdig utherdet/tørket gir produktet et vannog damp tett sjikt som kan videre overflatebehandles.

Av produktets spesielle egenskaper fremheves:

- Høy diffusjonsmotstand
- Høy elastisitet
- Fri for løsemidler og tungmetaller
- Hefter godt til de fleste underlag
- Enkel å påføre
- Gir liten sjiktkykkelse
- Tåler konstant vanntrykkpåkjenning

UNDERLAG

Underlaget må være tørt og fritt for støv, smuss og løse partikler. Underlaget må også ha tilstrekkelig bærekapasitet for dimensjonerende laster, slik at bevegelser unngås i størst mulig grad (formstabil). Underlaget må være mest mulig fritt for hull, porer og andre større ujevnheter. I slike tilfeller må underlaget utjevnes med egnede fuge eller sparkelmasser. Egnede underlag kan være mur, puss, betong, kalk og gips puss, bitumen og tre.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

EGENSKAPER

Materialforbruk	Ca. 250 til 300 ml/m² pr. strøk
Påføringstemperatur	+5°C til +40°C
Tørketid	Gjennomtørr etter ca. 24 timer pr. strøk ved +20°C
Lagringstid	Kan oppbevares kjølig og frostfritt i opptil 6 måneder i uåpnet, tett originalemballasje.
Rengjøring av utstyr	I våt tilstand: vann I uttørket tilstand: mekanisk
Bruddforlengelse	400%
Vanndamp (μ) permeabilitet	400000
Våt volumvekt	1,6 kg/dm³
Tørrstoffinnhold	45 %
Vanndampdiffusjonsmotstand	weber.prim 805 har et sdtall (ekvivalent luftlagstykkelse) lik ca. 80 meter
Farge	Flytende: lys blå Herdet: transparent

EGENSKAPER

Sammensetning	Dispergent COpolymer
Konsistens	Male- og rullbar
Løsemiddel	Ingen
Densitet	Volumvekt tørr tilstand: ca. 1,25 kg/dm ³

BRUKSOMRÅDE

weber.prim 805 er spesielt egnet for å fuktbeskytte materialer som er fuktømfintlige. Produktet fungerer primært som en fuktsperre, men kan også fungere som en primer.

BLANDING

Weber.prim 805 skal benyttes ublandet rett fra forpakning

UTFØRELSE

PRIMING FØR PÅFØRING AV FUKTSPERRE

På sugende underlag kan bedre heft oppnås ved å benytte ulike weber primere (se respektive produktdatablad) før weber.prim 805 påføres.

- Mineralske underlag: weber.prim 801 ca. 200 til 400 ml/m²
- Treunderlag: weber.prim 807 ca. 250 til 300 ml/m²

GRUNNING ETTER PÅFØRING AV FUKTSPERRE

For å eventuelt jevne ut underlaget påført weber.prim 805 kan overflaten skrapsparkles med weber.tec 822, slik at alle ujevnheter glattes ut.

I overganger mellom f.eks. gulv/vegg, hvor krav er satt til fukttetthet, samtidig som relative bevegelser må påregnes, må det vurderes å benytte f.eks. weber Gummibånd, eller weber Fiberbånd i slike overganger. Disse båndene kan festes til underlaget med f.eks. weber.tec 822, eller annet egnet monteringslim.

PÅFØRING

Påføres med kost, rulle eller trykkluftsprøyt.

ETTERBEHANDLING

weber.prim 805 kan overflatebehandles med bl.a. smøremembran av typen weber.tec 822 der hvor krav til vanntetting (våtsoner) gjelder. I tillegg må slike flater vurderes beskyttet av et mekanisk slitasjebelegg (f.eks. keramiske fliser el.l.). weber.prim 805 kan benyttes som underlag for f.eks. keramiske fliser i områder med kun krav til motstand mot sporadisk vannpåkjenning (dvs. ikke våtsoner).

VÆR OPPMERKSOM PÅ

weber.prim 805 må ikke utsettes for direkte, eller indirekte solbestråling før det gis en permanent tildekking (membran, keramiske fliser o.l.). Dersom produktet skal påføres med trykkluftsprøyte vil produktets sprøythet forbedres dersom det fortynnes med inntil 5% vann.

MERKNADER

Da den korrekte, og derav vellykkede bruken av våre produkter er utenfor vår kontroll, begrenser vår produktgaranti seg til kun å omfatte de deklareerte produktegenskapene og brukskriteriene som var gjeldende på salgstidspunktet. Bruken av produktet skal følge de retningslinjer som står angitt på produktets sikkerhetsdatablad, og på produktets emballasje. Dette produktbladet erstatter alle tidligere produktdatablader. Opplysninger ut over dette produktdatabladet, og som gis av våre ansatte eller distributører må bekreftes skriftlig. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forvarsel.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Postboks 6211 Etterstad, 0603 Oslo
Tel. 04455
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

