



Alle fargekategorier



Robust Antifrost

Frostvæske til mørtel og betong. Robust Antifrost senker frysepunktet i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Kan benyttes ned til -15 °C. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet.

Beskrivelse

Robust Antifrost senker frysepunktet i sementbaserte produkter som mørtel og betong. Kan benyttes ned til -15°C. Robust Antifrost er en flytende væske som tilsettes i blandevannet.

Bruksområde

Robust Antifrost benyttes til mørtel, betong og andre egnede sementbaserte produkter hvor temperaturen er under frysepunktet. Anvendelsestemperaturen ligger retningsgivende ned til -15 °C. Effekten av Robust Antifrost kan variere og er avhengig av hvilke sementtyper og hvilke tilsetninger som benyttes. Alle data er basert på laboratorieforsøk. Faktiske målte data kan variere pga. de ulike omstendigheter, og er utenfor vår kontroll.

Utblanding

Utblanding pr. 20 kg mørtel (1:10)

Ned til -5°C	0,12 liter pr. 20 kg
Ned til -10°C	0,28 liter pr. 20 kg
Ned til -15°C	0,56 liter pr. 20 kg

Utblanding pr. 20 kg betong (1:3)

Ned til -5°C	0,32 liter pr. 20 kg
Ned til -10°C	0,56 liter pr. 20 kg
Ned til -15°C	0,96 liter pr. 20 kg

Robust Antifrost tilsettes i rent blandevann. Blandetiden er ca. 2 til 3 minutter, alt etter betong- eller mørteltype. Utstyr, maskiner og verktøy rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

NB! Det anbefales bruk av varmt blandevann (maks. +40°C) for å oppnå en temperatur på +15-20°C i ferdigblandet mørtel. For vintermuring anbefaler vi klimabeskyttende tiltak i henhold til NS-EN 3420. Ved bruk av Robust Antifrost er det økt fare for saltutslag.

Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

Tekniske data

Densitet:	1,35 kg/liter
PH verdi:	8
Kloridinnhold:	< 0,10%
Tørrstoff:	42%
Alkaliinnhold:	< 18%

Varedata

Emballasje/pall: 1 liters flaske. 6 stk/kart.
76 kart/pall. 456 stk/pall.

Vare nr.:	127
Nobb nr.	53561756
Gtin:	7090040901279

Arbeidshygieneiske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irritrende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.05.2024