

## Teknisk datablad

Dato: 27.06.2012

Utgave: 02

### OLDROYD Butyltape og Butylsnor

Oldroyd butylbånd og butylsnor er fleksible tetningsbånd som brukes til tetning mellom grunnmurplater, og mellom andre membraner i bygg. Båndet er en ekstrudert profil av butyl gummimasse. Materialet består av en blanding av syntetiske gummipolymere og fyllstoffer, og gir meget god heft mot de fleste overflater, og det har god motstand mot mugg og jord.

Oldroyd butylbånd -/snor kommer i forskjellige bredder og lengder, se

<http://www.oldroyd.no/project/butyl-tape/>

| EGENSKAPER                                     | ENHET                    | VERDI                              |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Fysisk form                                    |                          | Ekstrudert bånd<br>m/release papir |
| Farge                                          |                          | Sort / grønn                       |
| Bredder                                        | m                        | 30 / 50                            |
| Lengder                                        | m                        | 10 / 20                            |
| Tykkelser                                      | mm                       | 1,0 / 1,5 / 2,0 / Ø10 (snor)       |
| Egenvekt, masse                                | g/cm <sup>3</sup>        | 1,6                                |
| Adhesjon, dynamisk strekk                      | kPa                      | 180                                |
| Adhesjon, dynamisk skjær                       | kPa                      | 140                                |
| Adhesjon, 90° skrell                           | N/cm                     | 7                                  |
| Adhesjon, 180° skrell                          | N/cm                     | 11                                 |
| Vanndamp permeabilitet, ISO 9932               | g/m <sup>2</sup> /24h/mm | 0,24                               |
| Temperaturområde, i bruk                       | °C                       | -40 til +90                        |
| Temperaturområde, legging                      | °C                       | +5 til +40                         |
| Kjemikaliemotstand mot svake syrer og alkalier | 20°C                     | God                                |
| Fuktmotstand                                   | 20°C                     | Meget god                          |
| Holdbarhet ved lagring                         | Mndr.                    | 24                                 |
| Brannegenskaper                                | EN 13501                 | Klasse F                           |
| Farlige kjemikalier                            | REACH, SVHC-listen       | Ingen                              |
|                                                |                          |                                    |
|                                                |                          |                                    |

#### Oldroyd AS

Industriveien 1, 3766 Sannidal

Tel.: +47 35987550, Fax: +47 35987551

[www.oldroyd.no](http://www.oldroyd.no)