

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Kryssfiner av bjerk, kinesisk poppel og anmu (løvtre), innsatt med en luktfri blank mineralolje på begge overflater. Densiteten på produktet er ca. 550 kg/m³. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof) i klasse E1. Platenes ytterfiner på begge sider er bjerk, mens resten av produktet består av plantasjedyrket anmu og poppel. Det består av 9-11 lag kryssfiner. Produktets ytterfiner på begge sider har kvalitet Cp/Cp, slik at overflaten er uten defekter. Fuktinnholdet i platene er 10-14 % RF.

EGENSKAPER

Platene egner seg best til utendørs bruk, og primært til forskalingsformål. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man unntaksvis oppleve at platene kuver seg. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har akklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved første gangs bruk og gjenbruk må platene behandles med en forskalingsolje for å ivareta en høyest mulig levetid på platene, og for å sikre at platene slipper fra betongen ved bruk som forskaling. Platene antas å kunne gjenbrukes, avhengig av behandling ved oppsett og rivning. Platene må kant forsegles og oljes i hull og kuttfalter med maling eller lim for å unngå delaminering. Spesielt om de ønskes gjenbrukt. Ved gjentatt bruk rengjøres platene og behandles på nytt med olje og kantforsegling.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall og kan deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

Teknisk service

Importør:

**FORESTIA**

Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss
Telefon: 38 13 71 00

E-mail:

forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no