
CYANOFIX 84A

Dato:23/02/16**Side 1 av 1****Tekniske Data:**

Base	Cyanoacrylat
Konsistens	Flytende
Herde System	Kjemisk herding
Åpen tid	Ca. 4 sekunder (20°C/65% R.H.)
Herdetid	Ca. 1 minutt (20°C/65% R.H.)
Påføringstemperatur	15°C til +25°C
Temperaturresistens	-40°C til +120°C

Produkt:

Cyanofix 84A er et løsemiddelfritt «superlim» med rask herding

Karakteristika:

Høy lim-styrke
Rask herding

Anvendelsesområder:

Anvendelig for hurtig liming av ex. Plastikk, metall, treverk, porselen, kork, lær, keramikk, papp, papir og gummi.

Forpakning:

Farge: transparent.
Pakning: flaske 20 gr.

Holdbarhet:

12 måneder i uåpnet original forpakning.
Oppbevares kjølig og tørt ved så lav temperatur som mulig (gjørne i fryser).

Overflater:

Type: alle tettsittende flater.

Overflatenes beskaffenhet: rene og tørre samt fri for fett, støv og løse partikler.

Forberedelse: Ingen forbehandling nødvendig.

Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

Påføring:

Metode: Påføres dråpe for dråpe på en av overflatene som skal limes. Monter materialene som skal limes umiddelbart og press i minimum 1 minutt.

Rengjøring: Uherdet Cyanofix 84A kan fjernes fra overflater og verktøy med Adhesive Remover 90A. Herdet Cyanofix 84A kan bare fjernes mekanisk.

Utbedring: med Cyanofix 84A

Helse og sikkerhetsanbefalinger:

Bruk vanlig arbeidshygiene.

Pass på å ikke ha lim mellom fingrene og øyelokk. Cyanofix 84A kan forårsake alvorlig øyeskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Bemerkninger:

Etter bruk, rengjør tuppen med en nål og skru på korken.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting.