

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

- ☐ 14,0 mm Fjordal parkett 2 og 3- stav Uniclick og M-loc ultra mattlakk
- ☐ 14,0 mm Fjordal parkett 1- stav Uniclick, M-loc ultramatt lakk

Parkett 14 mm tykkelse er limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet er lagt på tvers.

Toppsjiktet (slitesålen) består av:

3,0 mm hardved (slitesjikt) på 14,0 mm

**Dimensjon:** På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner

**Overflatebehandling:** Produkter med overflatebehandling leveres med ultramatt lakk i glans 10 ( + - 2 ) 7 strøk

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på parkettgulvet.

På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler etc.

### Rengjøring og vedlikehold:

Parkett kan rengjøres ved støvsuging, tørrmopping eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. "Våte" rengjøringsmetoder bør utføres med stor forsiktighet på parkett. Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk ALDRI grønnssåpe.

### Flekkfjerning lakkert gulv:

Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning må du tørke over gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

| Flekk av:                                                                             | Fjernes med:                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Frukt, bær, vin, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te, sjokolade og fett Blod | Syntetisk vaskemiddel                          |
| Olje, gummi, neglelakk, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt                    | Aceton                                         |
| Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, leppestift og maling                                 | Aceton eller White spirit                      |
| Tyggegummi                                                                            | Kjøles ned. Skrapes forsiktig. Rens med Aceton |
| Blod                                                                                  | Kaldt vann                                     |

**Flekkfjerning oljet gulv:**

Hvis gulvet er blitt forsømt eller er blitt svært skittent, rengjøres det med trerens. Trerens blandes i vann (etter produsentens anvisning). Umiddelbart etter rengjøring med trerens tørkes gulvet over med såpe for å gjenskape det beskyttende slitelaget. Vanskelige flekker kan fjernes med treflekkfjerner. Spray treflekkfjerner på flekken og la den sitte et øyeblikk for å oppløse flekken. Om nødvendig gjentas behandlingen. Væske som er trukket dypere inn i treets overflate, kan fjernes ved å slippe treet lett med grovt sandpapir, noe som imidlertid krever en etterfølgende oljebehandling av det slippede området med pleieolje natur eller hvit.

**Ettersyn:**

På et lakkert gulv må hele gulvoverflaten behandles, pusses / slipes ned før ny behandling. Et oljet gulv kan eventuelt punktutbedres.

**Små riper:**

Gulvet behandles med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet ble levert i. Oljen må deretter tørkes av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne riper, men gulvet vil være beskyttet med et lag lakk/olje og ripen vil være mindre synlig.

**Større riper:**

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet er levert i. Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring. Ved større "sår" kan man bruke hardvoks / smeltevoks i samme farge som parketten.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:**

> 25 år

**Garanti og vilkår:**

For gulv lagt i bolig er det 25 års slitasjegaranti av toppsjikt. Dette forutsetter at anvisning for drift og vedlikehold er fulgt.

**Fuktbestandighet:**

Parkett er ømfintlig overfor vannsøl / fukt, derfor må vann fjernes umiddelbart.

**Øvrige opplysninger****Inneklima:**

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. For at parketten skal ha det bra, bør RF ligge mellom 30 og 60% ved 20 grader. Ved RF under 30%, vil parketten krympe mer, og man kan få sprekkdannelser og kuving i parkettbordene. Ved RF over 60%, vil parketten utvide seg mer, som igjen kan medføre knirk og/eller spenning i bordene, dersom man ikke har stor nok avstand til vegg eller faste installasjoner. Minimum 10 mm. Vi anbefaler derfor å montere et termometer og et hygrometer i rommet, for å ha kontroll på inneklimaet.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra ovennevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

**Gulvvarme:**

Parketten kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 27°C
- Gulvvarmen legges med maks 60 W pr m<sup>2</sup>
- Det skal være montert termostat med gulvføler
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 27°C

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker og lamellslipp i parketten. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging.

Merk! Enkelte tresorter kan ikke legges på gulvvarme. Bøk, kempas, lønn, bjørk og kirsebær er mer følsomme for temperatursvingninger enn andre treslag, og varmen kan føre til misfarging av parketten

### Miljøpåvirkning:

Anbefalt utluftingstid / inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1. Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,15 mg/m<sup>3</sup> luft.

Miljømerking: Det foreligger ingen miljømerking for produktene.

Miljøpåvirkning: Fuktutsatte materialer kan fremkalle vekst av muggsopper.

Alle produkter leveres ferdig behandlet med lakk eller olje fra produsent. (Unntak er Trinity og Eik Rustical ubehandlet)

Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

### HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

### Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142[0400]0600] \_ \_ \_ \_ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Papp og plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.

## 4. TEKNISK SERVICE

RBI Interiør AS, Skjelfossveien 30, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 69 92 19 20

E-post: brukerhjelp@rbi.no

www.rbi.no