



Icopal Mono PC F

Produktbeskrivelse

Icopal Mono PC F er et 1-Lags asfalt takbelegg med stamme av polyesterfilt impregnert med bitumen. Både overside og underside er belagt med SBS polymerasfalt.

Icopal Mono PC F har en overside bestrødd med finknust skifer. Undersiden er dekket med en tynn plastfolie som smelter ved sveising. Undersiden er rillet for raskere sveising. Farge sort

Bruksområde og -betingelser

Icopal mono PC F benyttes som mekanisk festet 1-Lags tekning på flate tak, eller som 1-Lags vanntryksmembran. Belegget kan også benyttes sammen med Icopal Base i 2-lags løsninger. Belegget kan varmluftsveises til underlaget ved renovering av gamle tak.

Tak skal ha tilstrekkelig fall slik at smeltevann renner av. SINTEF Byggforsk anbefaler derfor generelt av alle tak har en helning på minimum 1:40.

Se også NBI byggdetaljblader 544.203 Tekking med asfalt takbelegg, 544.204 Tekking med asfaltbelegg eller takfolie. Detaljløsninger. Og 544.206 Mekanisk feste av asfalt takbelegg og takfolie på flate tak.

Lagring

Rullene skal lagres tørt og stående på paller.

Tilbehør

- Icopal taklim
- Skiferstrø til reparasjoner
- Icopal Primer A for priming av betongoverflater, forbruk ca. 0,2l/m².
- Icopal Icoflux Primer, for priming av betong, metalloverflater, samt gammelt asfalt takbelegg. Forbruk ca. 0,25 l/m².
- Icopal Gummikappe for gjennomføringer
- Sluk Jua ATB
- Soil/takutlufting

Avfallsbehandling

Icopal Mono PC F skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan deponeres

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1619 | 0011 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 02

Icopal Mono PC F

Tekniske spesifikasjoner

Tabell 1

Produktegenskaper for nytt materiale

Egenskap	Prøvmingsmetode	Verdi	Enhet
Tykkelse	NS-EN 1849-1	3,7	mm
Flatevekt	NS-EN 1849-1	4,8 +10/-5%	kg/m ²
Bredde	NS-EN 1848-1	1,0 ±1%	M
Rullengde	NS-EN 1848-1	7,0 +3/-0 %	M
Vekt av stamme	NS-EN 1849-1	Ca 275	g/m ²
Motstand mot flygebrann <i>Se tabell 2</i>	-	-	-
Motstand mot brann	NS-EN 13501-1	Klasse F	
Dimensjonsstabilitet	NS-EN 1107-1: 1999	Maks ±0,6	%
Kuldemykhet	NS-EN 1109: 1999	-25	°C
Overside ut Underside ut		-22	°C
Kuldemykhet etter kunstig aldring	NS-EN 1296	≤ -15	°C
Varmesig	< 2 mm bestått ved NS-EN 1110: 1999	100	°C
Vanntetthet	10 kPa/24 t NS-EN 1928: 2000(A)	Tett	-
Strøfeste	NS-EN 12039: 2000	15	%
Rivestyrke spikerstamme	L/T NS-EN 12310-1: 2000	325 ± 50	N
Strekkestyrke, langs	L T NS-EN 12311-1: 2000	1100 ± 100 1000 ± 100	N/50 mm N/50 mm
Forlengelse	L/T NS-EN 12311-1: 2000	40 ± 10	%
Rottetthet	NS-EN 13948	Ikke deklart	
Midlere spaltestyrke i skjøt	Sideomlegg Endeomlegg NS-EN 12316-1: 2000	190 ± 30 180 ± 30	N/50 mm N/50 mm
Skjærstyrke i skjøt	Sideomlegg Endeomlegg NS-EN 12317-1: 2000	1000 ± 100 1100 ± 100	N/50 mm N/50 mm
Punktering	Slag, +23 °C Slag, -10 °C Statisk last NS-EN 12691: 2006(A) NS-EN 12691: 2001 NS-EN 12730: 2001(A)	≥ 1250 10 ≥ 20	mm mm diam. kg
Vanntetthet etter forlengelse ved lav temperatur	10% ved -10 °C NS-EN 13897: 2005	Tett	-

1) De angitte verdier er kontrollgrenser som gjelder ved produsentens egenkontroll og ved overvåkende kontroll. Hvis annet ikke er oppgitt så gjelder kontrollgrense for begge retninger av produktet hvor dette er relevant.

2) Middelverdier er gjennomsnittsverdier basert på målinger ved egenkontroll



Icopal Mono PC F

Tabell 2

Icopal Mono PC har brannteknisk klasse B_{ROOF} (t2) på følgende underlag iht. NS-EN 13501-5

Type underlag	Icopal Mono PC F
EPS	Ja
Steinull	Ja
Taktro av tre	Ja
Betong/silikaplate	Ja
Gammelt belegg på EPS	Ja
Gammelt belegg på steinull	Ja
Gammelt belegg på taktro	Ja
Gammelt belegg på betong/silikaplate	Ja

Tabell 3

Dimensjonerende kapasitet i
bruddgrensetilstanden for feste av Icopal
Mono PC F iht. NT Build 307

Festemiddel, festet i 120 mm sveiset omlegg	Kapasitet N/stk.
Pappspiker 2,8-45	190
SFS Iso-Tak 45 festebrikke	900
Milletech Quadro Ø 50 festebrikke	900
Guardian R(P) 45	1000

Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2425. Identifikasjonskode CE-merking: 010-3010.
Harmonisert teknisk spesifisering NS-EN 13707