



weberfloor 4955 Trinnlydsmatte

- Tynn trinnlydsmatte – bare 3 mm
- Lett og rask å legge ut
- Glassfiberkjerne med plastlaminering og tape i skjøtene
- Rull à 30 m

Beskrivelse

Matten er 3 mm tykk og består av en kjerne av glassull som er laminert på både over- og underside med plastfolie. Trinnlydsmatte er 1 m bred og har en 55 mm bred folieremse med selvheftende tape for tetting av langsgående skjøter. Sammen med 25 mm avrettingsmasse lager trinnlydsmatte en konstruksjon som reduserer trinnlydsnivået med L_{n,w} med 19 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). weberfloor 4955 Trinnlydsmatte kan også brukes som glidesjikt i flytende konstruksjoner. - På rull - 1 m bred - enkel å legge - Folie med selvheftende tape - lett å tette skjøter - Plastfolie på begge sider - minimerer risiko for punktering og fjerner behov for bruk av fiberduk el plastfolie - Lav vekt - 12 kg per rull - Lav krypdeformasjon over tid - 6%

Bruksområde

weberfloor 4955 Trinnlydsmatte brukes for trinnlydsreduering ved nybygg og renovering i boliger, kontor, trappehus og liknende arealer.

Underlag

Underlaget skal være fritt for støv og organisk materiale. Sørg for at ingen skarpe topper eller seiner finnes, de kan lage lydbrøygger gjennom maten. weberfloor 4955 Trinnlydsmatte rulles ut på underlaget og skjøtene tettes med den selvheftende tapen på overlappingsfolien.

Produktspesifikasjon

Dimensjoner (LxBxH)	30 x 1 m x 3 mm
Lengde på rull	30 meter

Utførelse

Ved utlegging er det viktig å passe på at det ikke blir en spalte mellom lengdene av maten. I en spalte vil avrettingsmassen i etterkant presses mot underlaget og skape en punktering av trinnlydskonstruksjonen. Matten brettes opp langs vegger og vertikale konstruksjoner der det er praktisk mulig. Oppbretten skal være minst like høy som den totale konstruksjonshøyden. Ved rørgjennomføringer og andre vertikale konstruksjoner, der oppbrett ikke er mulig, monteres weber Kantlist. Mellom kantlist og maten tettes det med tape. Tverrgående skjøter mellom mattene tettes med tape. Etter at lydmatte er lagt, skal weberfloor 4945 Glassfiberarmering legges på maten. Avrettingsmasse med minst 25 mm tykkelse pumpes deretter ut på maten. Trinnlydsmatte og avrettingsmasse lager sammen en trinnlydsreducerende gulvkonstruksjon som kan belegges med valgfritt beleg.

Miljøinformasjon

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.glava.no/dokumentasjon?type=Dokumentasjon&subType=BREEAM-NOR&productType=weber> **END_URL_0##glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber##END_0##**

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

