

Fin byggsparkel

- Pastakonsistens
- 1-50 mm
- Raskt beleggingsbar



PRODUKTINFORMASJON

FORPAKNING

- 25 kg sekk
- 42 sekker pr pall, 1,05 tonn/pall

LAGRING

6 måneder i tørre omgivelser.

DOKUMENT

 [Sikkerhetsdatablad](#)

PRODUKTBESKRIVELSE

Sementbasert, polymermodifisert bygg- og finsparkelmasse til sjiktkykkelser på 1-50 mm, C30 i henhold til NS-EN 13813.

BRUKSOMRÅDE

Weber.floor 4045 legges ut manuelt på diverse underlag i bolig- og næringsbygg. Produktet lager et bærende underlag for alle vanlige gulvbelegg (unntatt epoksi). Sparkelmassen skal alltid belegges. Produktet brukes til ifylling av større skader, sprekker, ujevnheter og utsparinger, til utforming av kiler, fall og ramper samt til avretting og utbedring av trappetrinn og -avsatser. Med Weber.floor 4045 oppnår man raskt en beleggingsklar overflate. Kun til innendørs bruk.

UNDERLAG

- Avrettingsmasser basert på sement, kalsiumsulfat og magnesia.
- Betong
- Murverk
- Fliser

BRUKSANVISNING

Før forbeidret starter bør avrettingsbehovet vurderes. Ved legging av fuger må det tas hensyn til romgeometrien. Eksisterende bevegesfuger i konstruksjonen skal føres opp gjennom sparkellaget. Ved bruk av flytende konstruksjoner og golvvarme skal alle vegger og verdikale bygningsdeler adskilles fra golvkonstruksjonen ved bruk av kantlist.

FORBEHANDLING

Underlaget skal være fast, bæredyktig, tørt og fritt for støv og urenheter (støv og øvrige urenheter kan f.eks. fjernes med en støvsuger). Alle rester som kan påvirke vedheften til underlaget fjernes. Glasserte fliser slipes med en finkornet slipeskive. Underlaget bør ha en overflatefasthet på minst 1,0 N/mm². Den rengjorte overflaten primes i henhold til Webers primeranbefaling med Weber.floor 4716 Primer, Weber.floor 4710N Epoksyprimer eller Weber.prim 803, i de to siste med sandavstrøing. Ved sterkt sugende underlag kan det være nødvendig å prime to ganger. Ved oppstigende kapillærfukt eller damptrykk skal alternativ tetting foretas. Ytteligere opplysninger finnes i produktdatablad for den aktuelle primer.

BLANDING

Weber.floor 4045 blandes 1-2 minutter med egnet blandevertøy. Bland materialet med ca. 5,0-5,5 l vann/25 kg sekk slik at ønsket konsistens oppnås. Et for høyt vanninnhold reduserer styrken og øker risikoen for svinn og sprekker.

Blandevertøy: Drill og visp

Rengjøring av utstyr: Vann

Romtemperatur: 10-30 °C

PÅFØRING

Weber.floor 4045 er beregnet til bruk på små flater og kan påføres avhengig av konsistens. Materialet påføres og avrettes med en glattsparkel. Etter herding kan produktet overlegges med alle sparkel- og avrettingsmasser fra Weber.floor.

Temperatur i underlag: 10-25 °C

Bearbeidingsstid: 15-20 minutter ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Høyere temperatur vil forkorte tiden, lavere temperaturer vil forlenge den.

ETTERBEHANDLING

Etter utlegging beskyttes gulvet mot trekk, direkte sollys og varme. Ventilasjon på utleggingsstedet skal være mulig så snart overflaten er gangbar. Når overflaten er beleggingsklar er det, særlig ved store sjiktykkelser, nødvendig å påføre belegg eller beskytte materialet mot overtørking.

Temperaturen i rommet og gulvet skal under forarbeid og en uke etter legging være minst 10 °C. Det må ikke brukes luftavfukter de første 2 dagene etter påføring.

TØRKETID

Gangbar etter 1 time.

Beleggingsklar (ved 20 °C og 50% relativ luftfuktighet): 2 timer ved alle typer belegg unntatt parkett og laminat. For parkett og laminat er tiden 7 dager.

MILJØ/SIKKERHETSTILTAK

Produktet reagerer alkalisk med vann. Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk beskyttelsesbriller og -hansker. Kommer produktet i øynene, skules det strakt med vann og lege kontaktes. Konferer for øvig Sikkerhetsdatabladet som finnes på weber-norge.no. Produktet herdes etter tilsetning av vann og kan deretter avhendes som byggeavfall.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Materialforbruk	Ca. 1,6 kg/m ² pr. mm
Anbefalt tykkelse	150 mm
Vannbehov	20-22 %
Frostbestandighet	Nei

ANVENDELSE

Utvendig bruk	Nei
Innvendig bruk	Ja

TRYKKFASTHET

Klasse	C 30
28 døgn	Min. 30 N/mm ²

BØYESTREKKFASTHET

Bøyestrekfasthet	klasse F 7
28 døgn	Minimum 7 N/mm ²