

Erstatter: 2010-08-04

Dato: 2012-07-17

Casco Kontaktlim S9 Super 3831

Kontaktlim S9 Super er et løsemiddelbasert kontaktlim med gode påføringsegenskaper. Limer de fleste materialer som plastlaminat, gummi, trappeneser, plastlister osv. Skal ikke benyttes på Polyeten og styropor (isopor).

- Flytende konsistens
- Lett å påføre
- Hurtigtørkende
- Inneholder ikke Toluol

TEKNISK DATA

Produkttype:	Polykloropren
Emballasje:	0,3 ltr, 1 ltr og 5 ltr
Farge:	Gul
Løsemiddel:	Ethylacetat, aceton, Heptan
Tørrestoff:	23 %
Konsistens:	Tynt flytende
Densitet:	900 kg/m ³
Viskositet:	ca 2300 mPas ved +20 °C
Ventetid:	10 - 20 min avhengig av lim mengde, temperatur og materialer
Monteringstid:	Ca 40 min
Påføringstemp.:	Minst +15 °C
Forbruk:	3-6 m ² pr liter påført begge flater
Temp bestandighet:	-30 °C - +75 °C
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved + 10- + 30°C.

BRUKSANVISNING

Forbehandling
Flatene skal være rene, tørre og frie for fett, olje og støv. Sliping og/eller avfetting med et løsemiddel anbefales. Sterkt sugende underlag primes med en blanding av 1 del Kontaktlim S9 Super og 4 deler Kontaktlim fortynner 3835.

Påføring
Påføres med en glatt sparkel eller pensel i et jevnt sjikt på begge flater.

Montering
Når limet er fingertørt (løsemiddelet skal være fordampet) legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Monter flatene nøyaktig da limet binder umiddelbart og gir ingen mulighet for justering.

Begrensinger
Hefter ikke på Polytehylen, Polypropylen eller teflon. Ved liming av veldig myk PVC anbefaler PU kontaktlim 3837. Må ikke benyttes på polystyrenskum. Asfalt, tjære og bitumenholdige produkter bryter ned limfilmen.

Rengjøring
God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antenneskilder. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt et hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaktlimfortynner 3835. herdet lim fjernes mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco kontaktlim fortynner 3835

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn.
Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå
innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå
hud- og øyekontakt. Unngå åpen ild og røyking

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no