

EASYBUILD®

STEINLIM

SEMENTBASERT LIM FOR SKIFER, BETONG- OG NATURSTEIN

PRODUKTBESKRIVELSE

Hurtigherdende, vannfast og frostsikker mørtel til liming og fuging av skifer, betongstein og naturstein. .

BRUKSOMRÅDE

STEINLIM benyttes til, liming og fuging av heller, stein, skifer, betong o.l. mot asfalt eller betong.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forarbeid

Løs betong og urenheter på flaten det støpes mot fjernes. Betong flater vannes, men fritt vann må ikke forekomme når massen legges ut. Produktet skal ikke brukes i regnvær.

Blanding

STEINLIM blandes med en kraftig drill og små mengder for hånd. STEINLIM er lett bearbeidelig ved tilsatt riktig vannmengde. Bland til klumpfri homogen masse, i minimum 3 minutter, vent 3 minutter og bland massen på nytt. Bland ikke mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 minutter. Masse som er begynt å herde kastes.

Påføring

STEINLIM anvendes i tykkelser fra 3 - 20 mm. Grøve oppretting må skje i flere sjikt, STEINLIM binder og herder raskere enn vanlig sementmørtel, noe som gir ekstra fordeler ved lave temperaturer. Brukstiden ved + 20°C er ca. 60 min.

Liming av heller og stein

Massen trekkes på underlaget med tannsparkel. Hellene eller steinen trykkes inn i massen til den flyter fram på alle kanter. Det er viktig at hele kontaktflaten dekkes med mørtel.



Skifer/naturstein bør dobbeltlimes.

Fuging

Som fugemasse mellom hellene og steinen anvendes flytende konsistens for å sikre god inntrengning. For gatekantstein bør fugen mellom hver 4. og 5. stein stå åpen for å gi ekspansjonsmuligheter.

Rengjøring

Utstyr som er blitt benyttet under blanding og legging av STEINLIM kan vaskes med vann dersom det gjøres før produktet herder. Etter dette kan verktøyet kun rengjøres mekanisk.

Bruksområde:*Verktøy:**Påføringstemp.:**Blandingsforhold:**Brukstid:**Åpen tid:**Justerings-
tid:**Verneutstyr:*

TEKNISKE DATA

Blandingsforhold:	0,6-0,75 l vann pr spann
Brukstemperatur:	min. 5 °C
Brukstid:	ca. 60 min.
Åpentid:	ca. 20 min.
Justeringstid:	ca. 30 min.
Gangbar:	24 timer
Gjennomherdet:	14 døgn
Heft mot granitt:	2,15 N/mm ²
Emballasje:	3 kg spann

LAGRING

Produktet kan lagres i inntil 12 måneder, tørt og i lukket originalemballasje innendørs.

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet kan utløse en allergisk hudreaksjon, gi alvorlig øyeskade og kan forårsake irritasjon av luftveiene. Ved kontakt på hud og øyne, vask mye med såpe og vann. Det anbefales å bruke vernebriller, vernehansker, verneklær og maske, samt ta vanlige forhåndsregler for bruk av kjemikalier.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller e-post **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no