

Deklarasjonsblad belegningsstein

Heller 50x50x5

Byggemål	Lengde 500 mm Bredde 500 mm	Tilvirkningsmål krav: Lengde 498 ± 2 mm Bredde 498 ± 2 mm
Tykkelse - byggemål	50 mm	
Toleransegrense	NS/EN-1339	Krav: Tilvirkningsmål 48mm ± 2mm
Fugeknaster	Heller har fugeknaster på 1,5mm	
Diagonaler	< 2 mm	
Planhet og buethet	Max. 2,0 / Max. 1,5	
Slitasjemotstand	< 23 mm	
Skli/gli motstand	Gjennomsnitt av prøver minst 45	
Forbruk pr.m2	4 stk.	
Bruddlast	11,0 KN	
Bøystrekkfasthet	5,0 Mpa	
Vannabsorpsjon	< 6,0 i gjennomsnitt	
Frostbestandighet	< 1,0 kg/m2 i gjennomsnitt. Ingen verdier >1,5	
Prøving/testing kontroll	BMC's produkter er godkjent og kontrollert av Kontrollrådet for betongprodukter i Norge	
Merking	Hellene blir merket med en kontrollseddel pr.pall i henhold til NS/EN-1339	
Merkingskode	I henhold til NS/EN-1339, blir pallene merket med: Firma - Reg.nr. - Prod.uke - Type - Kvalitet	
Gyldighet	Vedrørende forhold og egenskaper som ikke er nevnt i beskrivelsen, henvises til NS/EN-1339. Beskrivelsen gjelder ikke for gjennomfargede hvite produkter.	
Andre opplysninger	Variasjon i fargeintensiteten kan forekomme mellom forskjellige produksjoner. Det kan forekomme kalkutslag på overflaten. Dette er uten betydning for holdbarheten, og vil forsvinne etter noe tid Heller blir levert i standardfarge grå. Spesialfarger kan leveres på bestilling.	

Produkt: Heller 50x50x5

Dato: 01.03.05

Ref: NS/EN-1339

Vest/Nord Norge
Tlf.: +45 96 31 28 00
Fax: +45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.com



Øst Norge
Tlf.: 33 30 03 90
Fax: 33 30 03 99
bmc@bmc-norge.no