

### Produkt

Fabriksblandet spesial gipsbasert sparkelmasse. Etter opprøring med rent vann er sparkelen klar til bruk.

### Bruksområde

Til reparasjon av sprekker, hull, fuger, spalter, og fordypninger på vegger og tak. Brukes også til utsparkling av perforerte gipsplater, og sammensparkling av enkelte Danoline produkter.

### Egenskaper

- Klar til bruk etter blanding med vann.
- God vedheft.
- Smidig og lett å bearbeide.
- Synker ikke.

### Bemerkninger

Uniflott må ikke brukes ved temperaturer under 10 °C. Dette gjelder også underlaget. Ved sparkling av akustiske plater skal man følge anvisningene for disse.

### Blanding

Blandingsforhold: 1,2 ltr. vann til 2,5 kg pulver. Blandes for hånd, ikke elmikser eller lignende. La blandingen stå 2 til 3 minutter, så røres den om igjen før bruk. Bearbeidings tid ca 30 minutter. Herder etter ca 45 minutter.

### Rengjøring

Med vann.

### Forpakning/Lagring

5kg pose og 25 kg sekk. Oppbevares tørt. Kan lagres inntil 12 måneder.

### Merking

Kodenummer 00 – 1 (1993).

