

Produkt

Fabriksblandet spesial gipsbasert sparkelmasse. Etter opprøring med rent vann er sparkelen klar til bruk.

Bruksområde

Til reparasjon av sprekker, hull, fuger, spalter, og fordypninger på vegger og tak. Brukes også til utsparkling av perforerte gipsplater, og sammensparkling av enkelte Danoline produkter.

Egenskaper

- Klar til bruk etter blanding med vann.
- God vedheft.
- Smidig og lett å bearbeide.
- Synker ikke.

Bemerkninger

Uniflott må ikke brukes ved temperaturer under 10 °C. Dette gjelder også underlaget. Ved sparkling av akustiske plater skal man følge anvisningene for disse.

Blanding

Blandingsforhold: 1,2 ltr. vann til 2,5 kg pulver. Blandes for hånd, ikke elmikser eller lignende. La blandingen stå 2 til 3 minutter, så røres den om igjen før bruk. Bearbeidings tid ca 30 minutter. Herder etter ca 45 minutter.

Rengjøring

Med vann.

Forpakning/Lagring

5kg pose og 25 kg sekk. Oppbevares tørt. Kan lagres inntil 12 måneder.

Merking

Kodenummer 00 – 1 (1993).

