

FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

MDF Fibraform Bøybar – Produktgruppe 3590

Utarbeidet 4.2.2013

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98
Mail: engros@fritzoe.no
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

2 Produktnavn

MDF Fibraform Bøybar

3 Produktbeskrivelse

MDF platene er ubehandlet. Platene har standard liming.
Densitet er 730 – 750 kg/m³
Lagerføres i tykkelse 9mm.

4 Egenskaper

Platene kan bøyes, formes. Plateformat 2440 x 1220mm kan bøyes som søyle.
Plateformat 1220 x 2440 kan bøyes som tønne.
Platene har spor som bestemmer hvilken vei platene kan bøyes.

5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Formaldehyd innhold er innenfor E1 standard.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.