# Kraftunderlag SK

## Første lag i to-lags taktekninger




**Beskrivelse:**

Isola Kraftunderlag SK har stamme av en kraftig impregnert polyesterfilt som er belagt med SBS elastomérasfalt på over - og undersiden. Oversiden er bestrødd med finkornet spesialsand. Undersiden er dekket med plastfolie som fungerer som glidesjikt mot underlaget. Sidekanten på 10 cm har selvklebende omlegg med dekkfolie.

**Bruksområde:**

Isola Kraftunderlag SK er et solid underlagsbelegg brukt som første lag i to-lags taktekninger til flate og skrå tak. Produktet inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag. Isola Kraftunderlag SK kan benyttes som dampsperre i kompakte tak.

**Lagring:**

Isola Kraftunderlag SBS skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene

**Montering:**

Langsgående skjøt har selvklebende omlegg som limes. Endeskjøter sveises. Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

**Tilbehør:**

Isola 40 mm treskrue m. skive
Kraftunderlag 0,33x 10m
Underlag Brannrims 0,25x30m
Isola Primer 20ltr
Flexitett

**Godkjenninger og garanti**

# Kraftunderlag SK520148

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|---|---|---|
| Bredde | 1000 | mm |
| Lengde | 10000 | mm |
| Vekt (pr enhet) | 32000 | g |
| Materiale | SBS asfalt med polyesterstamme | - |
| Minste takvinkel | 1,5 | ° |
| Tykkelse | 2,7 | mm |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|---|---|---|---|
| Sd-verdi | - | m | 271 |
| Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5 | EN 13501-5 | - | Froof* |
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1 | - | F |
| Vanntetthet | EN-1928 | - | Bestått |
| Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs | EN-12311-1 | N/50 mm | 740 ± 50 |
| Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers | EN-12311-1 | N/50 mm | 700 ± 50 |
| Bruddforlengelse Langs | EN: 12311:1 | % | 35 ± 5 |
| Bruddforlengelse Tvers | EN: 12311:1 | % | 45 ± 5 |
| Rivstyrke, langs | EN-12310-1 | N | 300 ± 80 |
| Rivstyrke, tvers | EN-12310-1 | N | 320 ± 90 |
| Skjærestyrke i skjøt | EN-12317-1 | N/50 mm | > 660 |
| Fleksibilitet i kulde | EN:1109-1 | °C | -20 |
| Sig etter aldring/Varmesig | EN-1110 | mm at 90 °C | 0 |
| Punktering, slag, metode A | EN-12691 | mm | ≥ 700 |
| Helse- og miljøskadelige stoffer | Ingen metode tilgjengelig | - | Ingen |
| Punktering, Statisk last, metode A | EN-12730 | kg | 15 |