

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

BEWi

KONTROLLERT AV:

EHH

aug 2017.

BEWi L-element

1. PRODUKTBESKRIVELSE

BEWi L-element består av BEWi S200 pålimt en 6 mm betongfiberplate, som gir en ferdig forska-ling med en utvendig flate uten behov for etterbehandling.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

BEWi L-element kan rengjøres med høytrykksspyler (maks 100 bar).

Ettersyn/kontroll:

Årlig besiktigelse av betongfiberplatene for sprekkdannelser eller skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Plater med skadet overflate kan repareres med egnet sparkelmasse. Ødelagte plater må skiftes. Betongfiberplaten limes til underlaget med et vannbasert lim.

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utbakingstid:

Ikke relevant.

Utslipp gjennom:

Avgassing.

Utslipp til:

Utemiljøet.

Emisjonsfaktor:

Ikke angitt

Utførte målinger:

Pentaninnholdet er høyest direkte etter tilvirking, og avtar deretter kontinuerlig. Etter ca. en måned er all pentan borte.

4. HENVISNINGER

BEWi Insulation AB
Braxenvägen 8
SE-761 41 Norrtälje

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

BEWi EPS L-element må deponeres på godkjent fyllplass. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid: > 50 år

6. TEKNISK SERVICE

BEWi Insulation AB
Braxenvägen 8
SE-761 41 Norrtälje

info@bewi.com
www.bewi.com