

ULTIPRO PRIMER 1L // PRODUKTDATABLAD //

Produktbeskrivelse

Ultipro primer er en akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Ultipro avrettingsmasser og flislim får god heft til de fleste underlag.

Bruksområder

Ultipro primer benyttes både på sugende underlag som påstøp, betong, tre, vannfast spon m.m og ikke sugende underlag som vinylbelegg, epoxy m.m. (Glaserte keramiske fliser skal gyses). Ultipro primer er kun beregnet for innendørs bruk, og temperatur ved påføring skal være min. +10 °C.

Forarbeid - Underlag.

Underlaget må være rengjort og flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Ikke sugende underlag skal lettslipas og avfettes.

Utblanding - Bruksmåte.

På ikke sugende underlag og treunderlag skal det alltid brukes ufortynnet Ultipro primer. På sugende underlag tynnes Ultipro primer med vann i forholdet 1 del primer og 3 deler vann. På sterkt sugende sementbaserte underlag bør det primes to ganger. Ultipro primer tynnes da med vann i forholdet 1 del primer og 6 deler vann i første strøk og 1 del primer og 3 deler vann i andre strøk. Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid.

Tørketiden kan variere fra 1 til 3 timer avhengig av underlag og tørkeforhold. Ultipro primer skal være overflatetørr før videre overdekking, dette gjelder også mellom flere strøk primer.

Forbruk

1 liter dekker ca. 5 m² på ikke sugende underlag, på sugende underlag vil 1 liter dekke fra ca. 5-10 m² avhengig av underlagets sugesevne.

