



# SIMSON PRIMER M

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBESKRIVELSE

Simson Primer M er en "vaske primer" som forbedrer vedheften og samtidig rengjør overflaten der Simson SMP fugemasse og lim anvendes. Simson Primer M anvendes spesielt der konstruksjonen blir stående mer eller mindre i vann og der fugemassen/ limet ligger i tynne skikt og glattes ut mot "null".

### BRUKSOMRÅDE

BRUKSOMRÅDER Forbehandling av ren aluminium, stål, kobber og messing. Forbehandling av pulver lakkerte metaller Forbehandling av lakkerte metaller (sjekk på forhånd om overflaten tåler behandlingen) Forbehandling av polyester (GRP). Forbehandling av ABS, Polystyrenplast og PMMA i tynne skikt Forbehandling av PVC, vindskjermer, dekksluker, kahyttvinduer og sideventiler EGENSKAPER Tørker allerede på 5 minutter Enkel å bruke som "vaske primer" Rengjøring og vedheftforbedring i samme operasjon Effektiv i bruk

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlaget bør være rent, tørt, støv og fettfri for at effekten av Primer M skal virke 100%. Hold beholderen godt lukket til den skal anvendes. Bruk ikke Simson Primer M direkte fra originalbeholderen. Hell så mye primer som skal brukes i løpet av 30 minutter i et glass eller i en tom metallbeholder og lukk godt originalbeholderen. Simson Primer M bli brukt som en "vaskeprimer". Primeren skal ikke påføres i tykke skikt. Tørk av overflaten med en ren fille fuktet i Primer M. Etter en tørketid på 5 minutter kan limet/fugemassen påføres. For best resultat skal Primeren påføres fugemassen/limet etter max 6 timer. Påfør derfor ikke mer primer enn det som vil fuget/limt i løpet av 6 timer. Unngå kontakt med de primede overflatene, for fete fingre vil ødelegge adhesjonen. -Ikke påfør Simson Primer M på flater som senere skal overmales da Primer M fungerer dårlig mot malinger. -Dersom overflaten er meget skitten, vask først med Simson Cleaner 14


### ARBEIDSBESKYTTELSE

DEKKEVNE Dekkevnen for Simson Primer M er ca. 20 m<sup>2</sup> pr. liter LAGRINGSBESTANDIGHET Simson Primer M kan lagres i 9 måneder i lukket (uåpnet) beholder på et tørt sted ved en temperatur mellom +5°C og +30°C. SIKKERHET VED BRUK Simson Primer M er Meget Brannfarlig. Oppbevar beholderen på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder ☐ Røkning forbudt. Se HMS-datablad for ytterligere informasjon.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



## PRODUKTBESKRIVELSE

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Tørrstoff      | 17%                    |
| Spesifikk vekt | 0,76 kg/l              |
| Flammepunkt    | + 9°C                  |
| Tørketid       | ± 5 minutter           |
| Farge          | Transparent            |
| Forpakning     | 500 ml metallbeholder. |

## KONTAKT OSS

**TLF 042-19 50 00**

**info.se@bostik.com**

