BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

Sikaplan® WT Tape-200

Tetningsbånd for endeavslutning og festing av Sikaplan® WT Membran-Systemer

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikaplan® WT Tape-200 er et modifisert polyolefin (FPO)-basert vanntettende bånd for avslutning og festing av Sikaplan® WT membraner.

BRUKSOMRÅDER

Sikaplan® WT Tape-200 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Tetningsbånd som kan varmluftssveises til FPO-baserte Sikaplan® WT vanntettingsmembraner
- Fester Sikaplan® WT membraner til underlaget, samt forsegler kanter og avslutninger
- Vanntetting av tunnel-tverrsnitt som krever sikre høykvalitets avslutninger av Sikaplan® WT Membran System

PRODUKTEGENSKAPER

- God vedheft til de fleste underlag
- Langtidsbestandig mot vanntrykk
- Optimalisert bearbeidbarhet
- Kan varmluftsveises
- Fleksibel ved lave temperaturer
- Forhindrer sideveis vannstrømning ved tunneltetting

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Modifisert Polyolefin (FPO)	
Forpakning	Tykkelse	2 mm
	Bredde	200 mm
	Rull	20 m
	Se gjeldende prisliste for ulike forpakninger	
Utseende/farge	Overflate	Glatt
	Farge: Topp	Grå (indikatorlag)
	Farge: Bunn	Svart
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Produktet må lagres i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje i tørre omgivelser og temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Lagres i horisontal posisjon. Ikke stable flere paller med ruller i høyden eller under andre paller ved transport eller lagring. Se forpakning.	

TEKNISK INFORMASJON

Strekkfasthet	> 20 N/mm² (md / cmd)[1] 1 md = maskinretning / cmd = på tvers av maskinretning	(EN ISO 527)
Forlengelse	> 700 % (md / cmd)[1] 1 md = maskinretning / cmd = på tvers av maskinretning	(EN ISO 527)
Rivestyrke	> 65 N (md / cmd)[1] 1 md = maskinretning / cmd = på tvers av maskinretning	(EN 12310-2)
Brannmotstand	Klasse E	(EN ISO 11925-2 / EN 13501-1)
Brukstemperatur	Våt	-30 °C min. / +40 °C maks.
	Tørr	-30 °C min. / +60 °C maks.

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sikaplan® WT Tape-200 systemet består av en modifisert polyolefin (FPO) tape og et utvalg av Sikadur® epoxylim for klebing. Følgende systemprodukter skal benyttes: **Tape** ▪ Sikaplan® WT Tape-200 **Lim** ▪ Sikadur®-31 CF Normal ▪ Sikadur-Combiflex® CF Adhesive Normal **Tilhørende produkter** ▪ Sikaplan® WT Membran System
Kompabilitet	Kompatibel med Sikaplan® WT 1200 / 2200 / 2280 membraner
Forbruk	Epoksylim: ~1,2 kg/m av Sikadur®-31 CF Normal (tetningsbåndbredde 200 mm). Denne verdien er teoretisk og tar ikke hensyn til merforbruk på grunn av overflatens porøsitet, overflateprofil og ujevnheter eller svinn etc.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Monteringsarbeid må bare gjøres av Sika® -opplærte og/eller godkjente montører med erfaring fra denne type arbeider.

- Se Sika® Methodebeskrivelse: "Waterproofing of Cross Passages with Sikaplan® WT Tape-200" (Eng.)
- Bruk kun Sikadur® epoksylim.
- Det må ikke brukes maskeringstape eller annen tape på den svarte siden av Sikaplan® WT Tape-200
- Ved installering under +5 °C omgivelsestemperatur må det gjøres spesielle tiltak i henhold til relevante nasjonale bestemmelser og retningslinjer fra Sika.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BRUKERVEILEDNING

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Følg alltid anvisningene oppgitt i relevante metodebeskrivelser, påføringsmanualer og arbeidsinstruksjoner tilpasset til det aktuelle prosjekt.
Se Sika® Methodebeskrivelse: "Waterproofing of Cross Passages with Sikaplan® WT Tape-200" (Eng.)

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no