



ACRYL QUICK

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-10-31

PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponent, vannbasert, luktsvak og ikke-korroderende akryllateksmasse. Tørker raskt, flasser ikke og tåler overmaling. Misfarger ikke omgivende materialer.

BRUKSOMRÅDE

Til tetting og fuging innendørs i betong, tre, stein, tegl, gipsplater, m.m. Til fuging rundt vinduer og dører. Bak taklister og gulvlister for bl.a. å hindre trekk og oppnå støyreduksjon, samt rundt ventiler og rørgjennomføringer.

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Sørg for at flatene er rene og tørre. Svake og porøse flater forsterkes med 1 del akrylfuge blandet med 2 deler vann. Flaten som er grunnet må være helt tørr før fugingen. Ved behov dekkes bunnen med godkjent bunnfyllingsmateriale, f.eks. Bostik Bunnlist, for å få riktig forhold mellom fugebredde og fugedybde. Fugebredden skal være min. 4 mm og maks. 20 mm. Fugemassen må ikke påføres ved temperaturer på under +10 °C og relativ fuktighet på over 50 %. Fugemassen legges med en fugepistol. Fugemassen skal legges slik at den fyller fugen fullstendig. Trykk til fugemassen umiddelbart etter påføring, slik at den får god kontakt med fugens sider. Glatt deretter ut fugemassen med en fuktig fugepinne, svamp eller sparkel. For best resultat er det viktig å passe på at lateksfugen ikke hefter mot fugebunnen. Dette kan i så fall hindre fugen fra å følge fugens bevegelser. Rengjøring Fjern overflødig fugemasse og rengjør med vann.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er i følge gjeldende lovgivning ikke klassifisert som helse- og brannfarlig. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring	
Materialtype	Akryllateks
Konsistens	Myk, smidig masse
Herdssystem-/måte	Fordampning av vann
Arbeidstemperatur	5 °C til 40 °C
Løsemiddel	vann
Brannfarlig	Nei
Egenskaper etter påføring	
Hinnedannelse	Innendørs ca. 5-10 min ved 20 °C
Tørketid	Ca. 3 døgn (5x5 mm) ved 23°C og 50 % RF
Bevegelsesopptak	±7,5 % av den opprinnelige fugebredden
Temperaturbestandighet	-20 °C til +75 °C
Aldringsbestandighet	Veldig god mot ozon og UV-lys
Overmalbar	Med plast- og alkydmaling tidligst etter 24 timer. Ved maling med høyfylt maling, er det en fare for at malingen sprekker.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

