

Malt listverk og utforinger

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malt listverk leveres hovedsaklig i furu i ulike standardprofiler. Spesialprofiler og øvrige treslag leveres på bestilling.

NS 3187 Innvendig listverk av tre fastlegger profiler og mål samt kvalitetskrav til listverk av gran og furu. Ifølge standarden forutsetter målangivelsene en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/-0,5 mm. Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for gran og furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %. Lengdekrympingen for tre er 0,01 % pr. % fuktøkning.

Forøvrig benyttes også NS 3180 Generelle krav til høvellast som relevant standard for listverk; på 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist. Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast. Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet og til dels opprevet ved.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



Bygg 1 Produkter AS

Listverk i furu/gran, behandlet
0511

Malt listverk og utforinger

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Unngå kjemikalier og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning med fuktig klut og såpe, alternativt sliping med fint stålull eller en klut med White Spirit, avhengig av hva som forårsaker flekken (gjør først et forsøk på et område som ikke godt synlig). Malt listverk kan behandles med møbelpolish for å oppnå ny glans.

Ettersyn/kontroll

-

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Flaten mattslipes med fint sandpapir og overmales med vannbasert maling, halvblank 25.

Fargehandlere, byggevareforretninger og produsenten vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold.

Vedlikeholdsintervallene må vurderes i hvert enkelt tilfelle, avhengig av slitasje og eventuell overflatebehandling.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

-

Unngå mørke farger om produktet får mye direkte sollys. Det er også lettere å få synlige skader og skraper og en må regne med flikking/overmaling på byggeplass. Flikkmaling sendes med.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte produkt med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no