

FDV-DOKUMENTASJON

Nov 2025

Swisspearl Norge AS

Bygningsplater 1040

Swisspearl Construction fasadeplate

NOBB modulnr. 21083878

FDV-m41690724

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Swisspearl Construction fasadeplate lages av Portland-sement, uorganiske fillermateriale med armering av cellulosefibre, PVA og vannavstøtende midler. Platen tåler temperaturer opptil +150°C, selv over lang tid.

Swisspearl Construction er en ubehandlet fasadeplate av fibersement. Platen har en sterk og hard overflate, som enten kan stå ubehandlet eller males på byggeplass. Platen er diffusjonsåpen, frostsikker, fuktbestandig, ubrennbar og tåler aggressive miljøer.

Brannklasse: A2-s1.d0

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet rengjøres med rent vann, eventuelt med mild husholdningssåpe (PH ≤10).

Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke.

Ettersyn/kontroll

Det anbefales årlig ettersyn av fasadens omgivelser, ventilasjonsåpninger, fuger og innfesting.

Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet har en sterk og hard overflate som kan stå ubehandlet.

Hvis ønskelig kan platen males. Benytt da en diffusjonsåpen alkalieresistent maling for mur og betong.

En Swisspearl fasade krever normalt lite vedlikehold for å bevare sin styrke, egenskap og funksjon.

Påvirkning fra omgivelser kan imidlertid ha innvirkning på fasadens utseende og funksjon.

Det anbefales derfor årlig ettersyn av fasadens omgivelser, ventilasjonsåpninger, fuger og innfesting.

Ettersyn og utbedring av eventuelle skader sikrer lang levetid for produktet.

FDV-DOKUMENTASJON

Nov 2025

Swisspearl Norge AS		Bygningsplater	1040
Swisspearl Construction fasadeplate		NOBB modulnr. 21083878	
FDV-m41690724			
4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER			
<u>Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger</u> Minimum 45 år <u>Garanti</u> Se egne bestemmelser. <u>Fuktbestandighet</u> Produktet påvirkes ikke av fukt. <u>Renholdsvennlighet</u> God (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate).			
5. MILJØPÅVIRKNING			
<u>Ressursutnyttelse</u> Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser. <u>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</u> - <u>Emisjon</u> -			
6. HMS-REFERANSER			
Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. <u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u> Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte. Se HMS Sikkerhetsdatablad			
7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN			
Avfallstype: Betong – inneholder ikke farlige stoffer Avfallshåndtering: Materialgjenvinning Opprinnelse: bygg- og rivningsarbeid Kode for avfallsberegning: EAL-kode 170101 <u>Øvrige opplysninger</u> -			
8. TEKNISK SERVICE			
Produsent/importør	Swisspearl Norge AS		
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA		
Postadresse	Eternitveien 44		
Postnr. og poststed	3470 SLEMMESTAD		
Telefon	31 29 77 00		
E-post	info@no.swisspearl.com		
Internettadresse	www.swisspearl.no		
OBE / 6.4.4		R0/G102/B255	

FDV-DOKUMENTASJON

Nov 2025