

PANSAROL FINISH

Pansarol Finish er en toppstrøksmaling for maling av jern, stål og plater uten-dørs.



Bruksanvisning

Skrape og børste til minimum St 2 lik SS 055900 eller sandblåsing til SA 2,5. Ved ommaling, vask hele flaten og mattslip blanke flater. For beste resultat skal rustskader grunnes med Pansarol Grund eller Pansarol V Primer, >40 µm. Påfør 1-2 ganger med Pansarol Finish, >40 µm. Ved nymaling, børste og sandblås som ovenfor. Stål påføres 1-2 ganger med Pansarol Grund eller Pansarol V Primer, >40 µm og galvaniserte flater avfettes og grunnes med Pansarol V Primer minst 40 µm. Rustskader stål børstes og grunnes med Pansarol Grund, >40 µm. Påfør 2 ganger med Pansarol Finish, minst 80 µm. Rør om godt i spannet. Mal aldri under +5 °C eller ved en høy relativ fuktighet (>80%).

Produktegenskaper

Tørketid	2 timer
Antall strøk	2 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Med White Spirit