

TINOVA V PREMIUM

Tinova V Premium fremhever treets struktur og gir samtidig dekkmalingens jevne struktur på nye og gamle trefasader. De unike vedheftsegenskapene gjør at den er svært godt egnet til ommaling av tidligere beisede treflater utendørs.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova V Impregneringsolje. Stryk hele konstruksjonen med Tinova V Tregrunn. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova V Premium. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova V Impregneringsolje og grunnes med Tinova V Tregrunn og ferdigstrykes med Premium 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova V Premium. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Tørketid	1 time
Antall strøk	2 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Rengjør verktøy med vann

14 års holdbarhet
Testet i ekstremt vær