

Produktinformasjon:

MAX Flexiskum

Produktbeskrivelse og bruk:

MAX Flexiskum til NBS Pistol er spesielt utviklet til presisionsfuger, ved temperaturer ned til $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pistolen hjelper med å oppnå en kontrollert ekspansjon, som gjør det lettere å påføre riktige mengde.

MAX Flexiskum er et fleksibelt PU skum, som gjør det særlig velegnet til montering av dører og vinduer, til isolering og lyddemping, mellom betongelementer m.m. Klarer bevegelser opp til 35%. Er spesielt effektiv til å ta opp av bevegelser uten å sprekke.

MAX Flexiskum hefter og isolerer meget godt. Hefter på de fleste bygningsmaterialer (untatt polyethylen teflon, silikon og lignende. limavisende overflater). Vær oppmerksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og skal derfor alltid dekkes til / overmales. Inneholder ikke CFC eller HCFC drivmidler.



Fysiske / kjemiske data:

Uherdet skum:

Type: 1-komponent Polyurethanskum
Holdbarhet: 12 måneder i uåpnet emballasje ved kjølig oppbevaring. Se produksjonsdato på boksen. Oppbevares stående.

Emballage:

Farge	Størrelse
Gulbrun	750 ml boks

Utherdet skum:

Overmalbar: Ja
Varmeledningsevne: $0,04\text{ W/m }^{\circ}\text{C}$ (DIN 52612)
Brannklasse: B3 (DIN 4102)
Bestandighet: Temperatur: Kan motstå temperaturer fra $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $90\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sollys (UV): Skal beskyttes mot sollys

Bruksanvisning:

- Forberedelse:** Flatene skal være fri for olje, fett, skitt og lignende. Sørg alltid for å fukte flatene før bruk av skummet, da det kun herder ved tilstedeværelse av fuktighet.
- Påføring:** Bruk hansker og beskyttelsesbriller.
- Rist NBS-pistolen med den påskruede Danaflex Foam NBS 591 20 ganger. Den ønskede sprøytestyrke stilles med doseringsskruen bak på pistolen. Fugen eller reparasjonsstedet fylles ca. 70 %, da skummet ekspanderer ytterligere under herding.
- Den monterte boksen kan oppbevares dagen igjennom. Avmonter dog alltid en tom boks. Ved lengere tidsavbrudd bør pistolen rengjøres med PU Renseveske 599.
- Tøm boksens innhold helt før montering av en ny boks.
- Brukstemperatur:** Kan påføres ved overflate- og lufttemperaturer fra –10 °C til +35 °C. Boksens temperatur skal være minimum +5 °C.
- Dekkeevne:** Boksens innhold gir opp til 35 ltr fritt ekspandert skum eller 37 – 47 meter fuge (20 x 30 mm).
- Herdning:** Danaflex Foam NBS 591 er overflatetørr etter 10 minutter, og kan skjæres i etter 30-40 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfuktighet.
- Etterbehandling:** PU-skum skal beskyttes mot sollys. Danaflex Foam NBS 591 kan etter herding sparkles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.
- Rengjøring:** Pistolen skylles gjennom med PU Renseveske 599. Rensevesken skal ha tid til å virke i 1 - 2 minutter, deretter skylles pistolen til vesken er klar. Uherdede skumrester fjernes også med PU Renseveske 599. Utherdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

Sikkerhet:

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.