

PRODUKTDATABLAD

Scan Finpuss



Produktnavn	Scan Finpuss
Produktbeskrivelse	Scan Finpuss består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.
Fysikalske egenskaper	Dmax: 0,6 mm
	Brukstemp: +5° - +25°
	Vannbehov: ca. 7-9 liter pr. 25 kg sekk
	Brukstid: ca. 2 timer
Bruksområde	Finpussing på grovpussede overflater og betongflater.
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I kuldeperioder med døgntemperatur under +5° må det også tilsettes frosthindrende middel. Sugende underlag skal forvannes. Grunning av underlag for pussing kan utføres ved å koste ut en bløt blanding mørtel. Små mengder kan blandes for hånd eller med kraftig drill. Tvangsblander eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Konsistensen justeres etter arbeidets art. Ved benyttelse av vanlig mørtel- eller tvangsblander - hell først en del av vannet i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann og bland massen ytterligere.
Forbruk	25 kilo sekk Scan Baderomstøp gir ca. 13 liter masse. Forbruk i liter utblandet mørtel Pussing: ca. 1 liter pr. m ² og mm
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørring ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret.
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 18 mnd under ideelle lagringsforhold, se holdbarhetsdato på siden av sekken.
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland