FDV dokument dobbeltveggede overvannsrør

Produkt	Svarte dobbeltveggede rette rør med glatt gråfarget innerside
Produsent	Przedsiebiorrstwo Barbara Kaczmarek S.P Gostyn, Polen.
Anvendelse	Overvannsrør til bruk som stikkrenner i vegbygging, bekkelukking og annen bortleding av grunnvann/overvann.

Tekniske data

Stivhets klasse: SN 8

Nominell indre diameter : 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 og 1000 mm

Skjøtemuffe: Tilsvarende størrelser

Glidemuffe: Tilsvarende størrelser

Bend (i tilsvarende størrelser): - 15º - 30º - 45º - 90º grader

Gren (i tilsvarende størrelser): - 45º grader

Reduksjonsmuffe: 300/250, 400/300, 500/400 og 600/500 mm

Materiale: Polypropylen (PP), Borealis BA 212E
Densitet Ca. 0,9 kg/dm³

Kvalitetssikring Produsentens KS-system er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennelsespunkt 360°C, ingen reell fare.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann.
Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over;
sørg for frisk luft og tilkall lege

Sertifisering Godkjent Sertifisert i henhold til EN 13476 og INSTA SBC 13 476 (Nordic Poly Mark)

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring	Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2-3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig med lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering/skjøting	Rørene monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør og pakning kontrolleres og rengjøres. For øvrig skal leggeforskrifter for plastrør følges.
Rørdeler	Rørene er tilpasset rørdelene.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever intet vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type rør. Alternativt kan annen type rør med samme indre dimensjoner benyttes. Reservedeler skaffes hos ViaCon gruppen enten i Norge eller Sverige.

ViaCon as
N-2235 Matrand
Tlf: 62839450 Fax: 62830706
E-post: post@viacon.no
www.viacon.no

Enreco as
Postboks 169, N-7501 Stjørdal
Tlf: 74840300 Fax: 74840301
E-post: post@enreco.no
www.enreco.no