

TINOVA UTEGRUNN

Tinova Utegrunn er beregnet for nye og tidligere malte trekonstruksjoner/bygningdeler utendørs. Sammensetningen av produktet gjør at grunningen trenger godt inn i underlaget og sikrer god vedheft.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova V Impregneringsolje. Grunnmal hele trekonstruksjonen med Tinova Utegrunn. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med den valgte husmalingen fra Tinova trebeskyttelsessystem. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Treerene flater impregneres med Tinova V Impregneringsolje og grunnes med Tinova Utegrunn og ferdigstrykes 2 ganger med den valgte malingen fra Tinova trebeskyttelsessystem. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Tørketid	6 timer
Antall strøk	1 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Med White Spirit