

Cello Solid er en vanntynnet, dekkende, hybrid trebeskyttelse med høy vannavvisende effekt og god værbestandighet. Inneholder filmkonserverende middel mot vekst av svertesopp og alger. Malingen tørker raskt og er lett å påføre. Skal brukes i system sammen med Cello Vanntynnet Eksteriør Grunning.

Fysikalske data

Type:	Vanntynnbar hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Base hvit, A, B, C og oksydrød som brykkes til ønsket farge
Glans:	Halvblank 30
Viskositet (P):	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,25

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel eller rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm/ 0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Trykk ved dyse:	15–18 mPa (150–180 kg/cm ²)
Anbefalt forbruk, høvlet tre:	8-12 m ² /liter
Anbefalt forbruk, uhøvlet tre:	6-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	3 time
Overmalingsintervall, min:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk, trykkimpregnert treverk og ferdiggrunnet treverk, påføres 1 strøk Cello Vanntynnet Eksteriør Grunning. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Cello Vanntynnet Eksteriør Grunning. All endaved må mettes godt med Cello Vanntynnet Eksteriør Grunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Cello Kraftvask. Løs maling, beis og trefibre fjernes ved skraping/børsting. Bare flekker må etter fjerning av løs maling, flekkgrunnes med Cello Vanntynnet Eksteriør Grunning. På høvlet treverk og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans og fargeforskjell.

Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 L

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <40 g/l VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Byggmakker Handel AS