

# Professional P25

August 2018



## Produktegenskaper

Professional P25 er en vanntynnet halvmatt akryl veggmalning til innendørs bruk, der det ønskes en overflate som er vaskbar og enkel å rengjøre.

## Behandling

Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov.

For beste resultat skal ubehandlet puss, betong, gipsplater sementfiberplater, tegl og sparklede flater grunnes med Professional Microdispers. Ferdigmal 2 ganger med Professional P25.

Alternativt kan nevnte flater grunnes med Professional Grund+ og ferdigmal 1-2 strøk med Professional P25.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produktets anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Dårlig bundet underlag grunnes med Professional Binder før maling.

Unngå å male når temperaturen er under +5°C.

## Helse og Miljø

Malingskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. For ytterligere informasjon - se Sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogtort.no](http://www.tomtogtort.no)



### Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akrylsampolymerdispersjon  
**Glans:** Halvmatt 25  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer, overmalbar 8 timer  
**Vaskbarhet:** Klasse 1 iht EN1330  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 2,5 liter, 5 liter 10 liter  
**Baser:** BW, BM, BC, SO502-Y og SO500-N  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostfritt

Denne deklarasjonen gjelder BW. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies