



Vedlikehold av lakkerte gulv (private hjem)

Upofloors lakkerte gulvbord leveres fra fabrikken overflatebehandlet med UV-herdet lakk med de beste nanoteknologiske egenskaper som er tilgjengelig, noe som gir en enestående slitestyrke. Lakkerte og oljede gulvbord fra Upofloor har fått utslippsklassifiseringen E1, som bidrar til å fremme utvikling og bruk av konstruksjonsmaterialer med lave utslippsnivåer. Du kan finne ut mer om denne ordningen på www.rts.fi. For at gulvet skal holde seg like fint, er det viktig at du følger anvisningene nedenfor nøye.

Ekte tregulv er enkelt å vedlikeholde når du tar hensyn til disse viktige punktene:

- Sørg for riktig fuktighet og temperatur, også med hensyn til gulvvarme (relativ luftfuktighet (RH) på 40–60 % og romtemperatur på +18–24 °C)
- Sørg for at overflatetemperaturen ikke overstiger +27 °C, og at den daglige temperaturvariasjonen ikke overstiger 5 °C
- Bruk dørmatter på begge sider av døren for å beskytte mot smuss og riper
- Bruk lite vann ved rengjøring
- Fjern flekker med en gang
- Bruk møbelknotter
- Senk temperaturen og skru ned ventilasjonssystem når leiligheten er tom, spesielt i oppvarmings sesongen
- Hold øye med gulvets naturlige fargeendringer, og flytt matter og møbler om nødvendig

Romluft og gulvvarme

Tre er et naturlig materiale som er svært følsomt for varierende luftfuktighet (det utvider seg og trekker seg sammen), spesielt i nordiske land. Det er derfor viktig å opprettholde en relativ luftfuktighet (RH) på 40–60 % og en romtemperatur på +18–24 °C. Hvis forholdene avviker betydelig fra disse verdiene, kan det føre til at det blir åpninger i tregulvet, eller at det utvider seg. Verken produsenten, forhandleren eller gulvleggeren kan holdes ansvarlig for dette. Du kan redusere endringer i tregulvets form ved å bruke luftfukter i tørre perioder og oppvarming

og ventilering ved fuktige forhold. Hvis du er borte i lengre perioder i oppvarmings sesongen, kan du opprettholde luftfuktigheten ved et høyere nivå ved å redusere temperaturen til +15–18 °C og skru ned ventilasjonssystem til minimumsnivået. Du bør anskaffe en fuktighetsmåler/hygrometer for leiligheten, siden de ovennevnte fuktighets- og temperaturverdier er sunnere for deg og familien. I vintersesongen viser såkalte hårhygrometere verdier som i gjennomsnitt er 10–15 % for høye, hvis de ikke kalibreres minst én gang i måneden. Vi anbefaler å kjøpe en digital kombimåler for måling av temperatur/fuktighet. Bøk, jatoba (selges ikke i de nordiske landene) og lønn er mer følsomme for endringer i luftfuktigheten enn andre tresorter, og det anbefales derfor ikke å bruke disse tresortene i forbindelse med gulvvarme.

Gulvvarmen bør fordeles jevnt over hele gulvområdet. Med gulvvarme bør temperaturen i ekte tregulv aldri overstige +27 °C. Gulvets overflatetemperatur bør ikke variere med mer enn 5 °C i løpet av en dag. Ta hensyn til dette, spesielt under tepper og i forbindelse med vannbåren gulvvarme, ved å måle overflatetemperaturen der sirkulasjonssystemet begynner. Under tykke tepper vil ekte tregulvets overflatetemperatur være 1–2 grader høyere enn ellers. Gulvvarme fører til at gulvoverflaten tørker inn slik at treet trekker seg mer sammen.

Vedlikehold før montering

Løst smuss og urenheter fjernes fra ekte tregulv med støvsuger og en nesten tørr klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Etter mopping skal gulvet være tørt. Tørk med en ren klut om nødvendig. Beskytt nylig monterte gulv med et pustende og passende solid materiale, for eksempel papplater eller matter, når gjenstander skal flyttes. Dette beskyttende materialet må ikke teipes fast til gulvet.

Obs! UV-stråling endrer treets farge over tid. Mørke tresorter blir mørkere, mens forandringene er mindre merkbare på lysere tresorter. Fargevariasjoner – for eksempel langs teppekanter – vil også jevne seg ut over tid ved eksponering for dagslys.

Rengjøring og vedlikehold

Plasser egnede matter på begge sider av inngangsdøren og under klesstativet for å forhindre at sand og vann kommer inn i rommet. Disse mattene bør være lange nok til ca. tre fottrinn. Fjern slitende smuss med en gang. Unngå å gå på tregulvet med stiletthæler, og sørg for å klippe klørne på eventuelle kjæledyr. Ved flytting av store gjenstander, for eksempel kjøleskap eller fryser, bør gulvet dekket med matter eller lignende for å unngå riper og hakk. Bruk så lite vann som mulig ved rengjøring (nesten tørr mopp). Hvis synlig fuktighet ikke forsvinner i løpet av ett minutt, er det et tegn på at du bruker for mye vann. Tørk umiddelbart bort vannsøl på gulvet. Fjern flekker mens de er ferske, enten med vann eller et mildt rengjøringsmiddel, og tørk av gulvet. Unngå hard skrubbing med rengjøringsverktøy. Ved daglig vedlikehold er det tilstrekkelig å støvsuge gulvet eller tørke over det med en nesten tørr gulvklut. På den måten vil gulvoverflaten tørke umiddelbart uten at synlige skjolder vises.

Søl og skitt fjernes med Bona Woodfloor Cleaner, et pH-nøytralt rengjøringsmiddel som er utviklet spesielt for overflatebehandlede gulvbord og lignende produkter. Skitnere gulv bør rengjøres med en gulvklut dypet i en mild rengjøringsløsning (pH 6–8), og deretter tørkes. Sørg alltid for å bruke minimalt med vann når du rengjør tregulvet (bruk konsentrert rengjøringsmiddel i samsvar med produsentens doseringsanvisninger; for høy konsentrasjon kan føre til at gulvet blir raskere skittent fordi lag med rengjøringsmiddel legger seg oppå hverandre). Skader på ekte tregulv oppstår vanligvis under flytting. Ekte tregulv tåler ikke at tunge gjenstander skyves over eller faller ned på det. Kontorstoler med hjul krever at det brukes en spesiell matte eller plastplate under stolen for å unngå riper i tregulvet.

Flekkfjerning

Flekk	Flekkfjerner
Juice, vin, kaffe, te, sjokolade	Rengjøringsløsning
Olje, fett, sot, tjære, skokrem	White-spirit
Merkepenn, kulepenn, leppestift	Denaturet alkohol
Blod	Kaldt vann
PVAC-lim	Rengjøringsløsning med pH 9

Reparasjon av skader på og behandling av lakkerte overflater

Bruk Upofloor-reparasjonssett for lakkerte tregulv til reparasjon av mindre riper og hakk. Dette settet inneholder en tube med fugemasse, slipepapir og en flaske lakk. Skader på Upofloor-bord med Profiloc-låsesystem med not og fjær korrigeres best ved å skifte ut de defekte bordene. Denne utskiftingen bør foretas av profesjonelle gulvleggere, enten uten å fjerne bordene omkring, eller ved å demontere gulvet fra veggen og skifte ut de defekte bordene. Bordene som ikke er skadet, kan brukes om igjen. Det er best å demontere et ekte tregulv om vinteren når den relative luftfuktigheten er på det laveste. Vær spesielt oppmerksom på endeledet ved demontering.

Lakkerte gulv som er slitte og har mange riper, kan behandles med et egnet poleringsmiddel (Bona Woodfloor Refresher). Obs! Poleringsmidler mettet med voks fører til at lakken ikke fester seg til gulvflaten. Slip gulvet ned til treflaten før du lakkerer på nytt.

Tregulv uten voks kan lakkeres på nytt med en oppløselig vannbasert gulvlakk etter lett sliping.

Fargeprodukter:

Disse anvisningene gjelder også for vedlikehold ved bruk av fargeproduktene våre. Riper som går ned i treet, kan farges ved hjelp av Upofloors fargeprodukter.

Ekte tregulv i offentlige bygninger vedlikeholdes ikke på samme måte som gulv i private hjem. Kontakt oss eller besøk nettstedet <http://parketti.upofloor.fi/no>.

Karelia-Upofloor Oy

Tallberginkatu 2 B
FI-00180 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 740 9300
Fax. +38 20 740 499
<http://parketti.upofloor.fi/no>