Erstatter: 05.06.2009

Dato: 2012-03-15

Primer 21
3978

Løsemiddelbasert primer som benyttes før påføring av elastiske fuger på porøse flater som for eksempel betong, tegl og lettbetong.

- Skal alltid brukes på fuktige flater
- Lett å påføre
- Lett flytende
- Transparent

TEKNISK DATA

Produkttype:	Modifisert epoxy harts
Konsistens:	Lav viskositet
Emballasje:	250 ml
Farge:	Transparent
Løsemiddel:	Etylacetat/xylene/ etylbensen
Egenvekt:	980 kg/m^3
Tørketid:	min 30 min – maks 8 timer
Arbeidstemperatur:	Over -5 °C
Flammepunkt:	-4 °C
YL-gruppe:	4
Oppbevaring:	Minst 9 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Tåler ikke frost.

BRUKSANVISNING

Flatene skal være rene, faste, plane, tørre og frie for fett, olje etc. For best mulig resultat bør flatene slipes før priming. Kontroller at det ikke er is på underlaget dersom temperaturen er under +5 °C
Påføres med pensel. Porøse materialer behandles flere ganger til underlaget er mettet. Den åpne tiden må ikke overskrides, fuging utføres så snart som mulig og innen8 timer. Risikoen for dårlig vedheft øker jo lengre tid det er mellom priming og fuging.

Sammen med Primer 21 oppfyller Casco Fasadefug S20 normene for ISO 11600 F25-LM på betong
Sammen med Primer 21 oppfyller Casco MultiSeal normene for ISO 11600 F20-LM på betong

FORBRUK

Porøse materialer:	5 m^2/ltr
Tette materialer:	8 m^2/ltr

100 ml primer rekker til 25 lpm
300 ml primer rekker til 75 lpm

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ja
Helsefare: Irriterer hud og øyne. Hyppig kontakt kan gi tørr hud eller hudsprekker. Dampen kan gjøre at man blir sløv og døsig. Lagres adskilt fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Unngå kontakt med øyne. Skal ikke tømmes i avløp. Ved svelging, kontakt lege umiddelbart og vis emballasje eller etikett. Sørg for god ventilasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Pensel

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:

CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no