

Professional Gipsplatesparkel

August 2018



Professional Gipsplatesparkel er en ferdigblandet svakt tonet sparkel spesialtilpasset for ilegging av papirremse. Sparklens unike egenskaper gjør at papirremsen armerer gipsskjøten på best mulig vis. Professional Gipsplatesparkel kan også brukes på puss, betong, lettbetong.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Professional Gipsplatesparkel er for håndsparkling. Ved sliping anbefales briller og støvmaske.

Ikke sparkle når overlatetemperaturen er under +5°C.

Helse og Miljø

Sparkelsjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv og røyk. Sørg for å arbeide i ventilerete rom. Bruk passende personlig verneutstyr. For mer informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spann godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke tømmes ut i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon.

Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Max 0,15mm
Densitet: 1.4
Tørketid +23°C 50 % RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 2mm
Luft/temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Kulør: Tonet
Emballasje: 10 Liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt

Produktet overenstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN 15824

MILJØ

Dette produktet oppfyller kravene for Svanen

For mer informasjon se www.nordicecolabel.org



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies