



# A785

## HIGH GRIP DECO

**STERKT AKRYLLIM MED ØYEBLIKKELIG GRIPEEVNE FOR DEKORATIVE OVERFLATER**

2023-09-08

### TEKNISK DATABLAD

#### FORDELER

- Direkte gripeevne
- Bærekraftig, lav VOC, uten løsemidler
- Også egnet for liming av EPS- og XPS-ornamenter
- Perfekt vedheft uten bruk av primer til og med på lett fuktige underlag
- Allsidig lim
- Overmalbar
- Nesten luktfri

#### PRODUKTBESKRIVELSE

**BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** er et allsidig lim basert på akryl med direkte gripeevne for dekorative fuger på overflater og isolasjonsplater for innvendig bruk. Limet herder ved fordampning av vann og danner en sterk og holdbar fuge

#### BRUKSOMRÅDER

**BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** har blitt spesielt utviklet for liming av dekorative profiler og rosetter laget av stivt PU-skum, polystyren eller hard PVC. Også egnet for liming av tre, keramikk, fliser, akustiske plater, ventilasjonskanaler og PVC-kabelkanaler.

#### BRUKSANVISNINGER

Påfør som et lim på en «ventilasjonsmåte» i vertikale striper eller punkter med 20–40 cm avstand mellom stripene. Materialet settes på plass ved å dytte hardt. For ytterligere spørsmål, ta kontakt med vår tekniske avdeling.



#### TEKNISKE DATA

Påføringstemperatur		+5 °C til +40 °C
Base		Akryl
Tetthet	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Frostmotstand under transport		Opptil -15 °C
Temperaturmotstand		-20 °C til +75 °C

*Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/- 3 %*

#### BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for kontinuerlig eksponering for vann
- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag

## FORBEREDELSE OG FERDIGBEHANDLING AV OVERFLATER

Påføringstemperatur +5 °C til +40 °C (gjelder omgivelser og underlag). Alle underlag må være faste, rene, tørre og fri for fett og støv. Alle løse partikler må fjernes fra underlaget, og det absorberende underlaget behøver ikke å være helt tørt. Svært porøse underlag, som gips, lettbetong, kalkstein m.m., må grunnes med en blanding av 1 del **BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** og 2 deler vann. Test alltid vedheft før påføring. Må sluttbehandles med vann.

## OVERMALBAR

**BOSTIK A785 HIGH GRIP DECO** kan overmales – selv om det er et lim – etter at fugemassen har tørket helt. Under herdingen vil produktet krympe, noe som kan danne sprekker i malingen. Kan overmales uten problemer med vannbasert og syntetiske malinger. Bruk av maling med høyt vanninnhold kan lage sprekker. Vi anbefaler å teste kompatibiliteten med malingen før påføring.

## RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med vann. Hendene kan rengjøres med vann og såpe.

## HELSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsdatablad må være lest og forstått før bruk. Disse er tilgjengelige på [www.bostik.no](http://www.bostik.no)

## SERTIFISERINGER

- Ecodecode EC1 Plus

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret.

## Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

**BOSTIK SUPPORT**

**Smart digital hjelp**  
**Bostik.no**

