

HEY'DI MULTIFUG

Sementbasert fugemasse. Til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Fugebredder fra 3 - 12 mm. Vannfast - Frostsikker.



Beskrivelse

Hey'di Multifug er en sementbasert fugemasse som benyttes til fugging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Alle varmekilder i rommet skal være avslått før arbeidet igangsettes. Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fugging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene.

Utblanding

Hey'di Multifug blandes med ca. 0,3 ltr rent vann pr. kg pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i ca. 5 minutter, juster evt. med litt vann og rør om på nytt. Hey'di Multifug er nå klar til bruk og må anvendes innen 1-2 timer.

Bruksmåte

Hey'di Multifug påføres med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-30 minutter. Vær oppmerksom på at også flisens vannoppsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse. Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr,

EGENSKAPER

Svanemerket

Sementbasert fugemasse

Fugebredder 3-12 mm

Vannfast og frostsikker



puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne. **OBS!** På sammenhengende flater anbefales det å bruke fugemasse fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørkning kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslam på overflaten kan fjernes med Hey'di Murrens tidligst 1 døgn etter fugging. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fugging.

Forbruk

0,3-1 kg pr. m² avhengig av fugebredder/fugedybde og flisformat.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

5 kg pose og 15 kg sekk.

HEY'DI MULTIFUG

Sementbasert fugemasse. Til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Fugebredder fra 3 - 12 mm. Vannfast - Frostsikker.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	0,3-1 kg pr. m ²
Kornstørrelse (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	1-2 timer
Frostbestandighet:	Meget god
Vanntilsetning:	1,5 ltr/5 kg
EN 13888:	CG2
Lagring:	24 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	5 kg pose og 15 kg sekk

PRODUKTKODER:

	5kg	15kg
Varenummer:		
Hvit	667	
Lysgrå:	663	696
Grå:	664	697
Koks:	665	698
GTIN nummer:		
Hvit:	7054150006675	
Lysgrå:	7054150006637	7054150006965
Grå:	7054150006644	7054150006972
Koks:	7054150006651	7054150006989
NOBB nummer:		
Hvit:	29448081	
Lysgrå:	25002288	26784819
Grå:	25002296	26784827
Koks:	25002304	26784835
PR-nummer:	101844	
Revisjonsdato:	09.08.24	

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.