
SILIRUB P2

Dato: 24/02/10

Side 1 av 2

Tekniske data

Basis	Polysiloxan
Konsistens	Pastøs, tiksotropisk masse
Herding	Herder m/ fuktighet
Tørketid	Ca. 10-15 min. (20°C/65% R.H.)
Herdetid	2,0 mm/24 t (20°C/65% R.H.)
Hardhet	30±5 Shore A
Krymping/svinn	Ingen
Spesifikk tyngdekraft	1,12 g/mL
Varmebestandighet	-60°C til +180°C
Elastisk tilbakegang	>80%
Maksimum tillatt forvrengning	20%
Elastisitetsmodulus 100%	0,74 N/mm ²
Maksimum strekking	1,20 N/mm ²
Forlengelse før brudd	300% (DIN 53504)

Produkt

Silirub P2 er en høykvalitets-, nøytral, elastisk universal overmalbar 1-komponentet fugemasse i henhold til ISO 11600 G 20 HM.

Egenskaper

- Svært enkel å påføre
- Kan glattes uten såpevann
- Fargebestandig, UV-bestandig
- Forblir elastisk etter herding
- Svært gode klebeegenskaper på mange materialer
- Luktfri
- Kan overmales med de fleste vann og løsemiddelbaserte malinger

Bruksområder

- Alle vanlige bygnings- og konstruksjonsskjøter som skal kunne overmales
- Alt glassarbeid

Emballasje

Farge: hvit(RAL 9001-RAL 9010-RAL 1015), grå(RAL 7004), brun(RAL 8016), sort, andre farger på forespørsel

Forpakning: patron 310 mL, pølser 600 mL

Holdbarhet

12 mnd. i uåpnet pakning på kjølig og tørr lagringsplass ved temperaturer mellom +5°C og +25°.

Overflater

Type: alle vanlige overflater, untatt PE. PP og PTFE

Overflatens beskaffenhet: ren, tørr, støv- og fettfri
Forarbeid: prime porøse overflater med Primer 150, ingen primer nødvendig for ikke-porøse overflater.
Vi anbefaler en innledende forenlighetstest.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.

SILIRUB P2

Dato: 24/02/10

Side 2 av 2

Skjøtstørrelse*Minimum bredde: 5 mm**Maksimum bredde: 30 mm**Minimum dybde: 5 mm**Anbefaling: 2 x dybde = bredde***Påføring***Metode: fugepistol**Påføringstemperatur: +5°C til +35°C**Rengjør: med whitespirit umiddelbart etter bruk**Etterarbeid: med såpevann før hinnedannelse**Reparasjon: med Silirub P2***Helse- og sikkerhetsanbefalinger**

Bruk vanlig industrihygiene.

Kommentarer

Ikke anvendelig for bruk på naturstein

Overmalbarhet

På grunn av stort mangfold av malinger anbefaler vi en forhåndstest før bruk.

Merk også at fugemassen er elastisk, de fleste malinger er det ikke. Derfor kan den malte overflaten krakelere ved store bevegelser.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full i gangsetting.