

# MONTERINGSANVISNING

## OSB Easyboard TG4 – Produktgruppe 1011

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00  
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)  
Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

OSB Easyboard TG4

### 3 Produktbeskrivelse

OSB Easyboard TG4 er trebaserte bygningsplater av typen "oriented strand board". Platene lages av spon fra Scots Pine som legges opp i tre sjikt, og sammenlimes med fenollim gjennom varmpressing. Øvre og nedre sjikt har spon som hovedsaklig er orientert med fiberretningen parallelt platens lengderetning, mens midtsjiktet er orientert motsatt vei. Treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs.

### 4 Dimensjoner

- Standard platetykkelse er 15 mm.
- Standard plateformat med TG4 2410 x 0310 mm.

### 5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres plant på strø innendørs og akklimatiseres før montering. Ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt, beskyttet mot fukt fra underlag og direkte sollys for å hindre vridning og kuring av platene. Plater skal klimatiseres i min 24.t før montering og vi anbefaler å måle fuktinnhold i platene før de tas i bruk. Hvis platene er stropet fjernes de. Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år (klimaklasse 2). Ved bruk som underlagsplate skal relative luftfuktigheten i platen ikke være >10%.

### 6 Montering

Platen er med not- og fjær (TG4) på alle sider, og monteres liggende i forband med minimum 300mm forskyvning av skjøten, - platene kan skjøtes mellom stender. Festemidler som skruer og rillete spiker gir best feste. Til plater med tykkelse på 15mm bør det brukes minst 4,2–55 mm lange skruer eller ca. 55 mm lange spikre. EASYBoard bør festes to ganger pr. stender og min. 30 mm inn fra kanten på platen. La det være et mellomrom mellom vegg, tak og gulv på 3-5mm.

### 7 Behandling

Platene behandles som treverk. Kan males, lakkas og oljes. Ved overflatebehandling henvises det til overflate-produktets beskrivelse for bruk.

### 8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller når platene bearbeides.