

YTELSESERKLÆRING

DoP 00006

FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN

Produsert av:

FINSA PADRÓN Paraíso s/n 15900 Padrón. A Coruña. Spain	FINSA OREMBER Pol. Ind. San Cibrao das Viñas 32911 Ourense. Spain	FINSA FIBRANOR Pol. Ind. de Rábade 27370 Rábade. Lugo. Spain	LUSO FINSA - NELAS Est. Nac. 234, km. 92.7 3524-952 Nelas. Portugal
---	--	---	--

Produkt type	Tiltenkt bruk	AVCP*
MDF finert	For bruk i tørreforhold og ikke som del av bærende konstruksjon	4

*Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011

Erklærte ytelser:

Viktige egenskaper	Ytelser										Harmonisert standarder
	Tykkelse (mm)										EN 13986:2004
	units	1.8 to 2.5	>2.5 to 4	>4 to 6	>6 to 9	>9 to 12	>12 to 19	>19 to 30	>30 to 45	>45	
Bøystyrke EN 310	N/mm ²	23	23	23	23	22	20	18	17	15	
Tverstrekkfasthet EN 310	N/mm ²	-	-	2700	2700	2500	2200	2100	1900	1700	
Elastinets modul EN 319	N/mm ²	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.55	0.55	0.50	0.50	
Tykkelses svelling 24 timer EN 319	%	45	35	30	17	15	12	10	8	6	
Avspaltning av formaldehyde Emisjon EN 717-1	Class	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	
	mg/m ³	<0.124	<0.124	<0.124	<0.124	<0.124	<0.124	<0.124	<0.124	<0.124	
Egenskaper ved brannpåvirkning EN 13501-1:2007	Class					D-s2,d0*	D-s2,d0**	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
	Class	NPD	NPD	NPD	NPD	Dfl,s1	Dfl,s1	Dfl,s1	Dfl,s1	Dfl,s1	
Vanndampgjennomgang Wet cup / Dry cup Tabell 9 EN 13986:2004	μ	22/33	21/31	20/30	18/28	17/27	16/25	15/24	15/24	14/23	
Isolasjon mot luftbåren Lyd (R) 5.10 EN 13986:2004	db	NPD	NPD	NPD	22/24	24/26	26/28	29/30	30/33	33/34	
Lydabsorpsjon Frequency range 250Hz to 500Hz Tabell 10 EN 13986:2004	a	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Lydabsorpsjon Frequency range 1000Hz to 2000Hz Tabell 10 EN 13986:2004	a	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Termisk ledningsevne (A) Tabell 11 EN 13986:2004	W/(m.K)	0.16	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	
Klimaklasse	Bruk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Innhold av pentachlorophenol (PCP)	ppm	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	



Financiera Maderera, S.A. -FINSA-
Carretera A Coruña-Tui, km. 57
15884 SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPAIN

(*) Montert uten luftspalte bak FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN. Montert med lukket luftspalte ikke mer enn 22 mm bak FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN klassifisering D-s2, d2. Klassifisering E for enhver annen mer restriktiv tilstand. Kommisjonens beslutning 2007/348 / EF

(**) Montert uten luftspalte bak FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN, eller med lukket luftspalte bak FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN for tykkelser lik eller større enn 15 mm eller med åpen luftgap bak FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN for tykkelser lik eller større enn 18 mm. Montert med lukket luftspalte ikke mer enn 22 mm bak FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN klassifisering D-s2, d2 i tykkelser mellom 10 og 18 mm. . Kommisjonens beslutning 2007/348 / EF.

Utførelsen av produktet FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN er i samsvar med den ovenfor angitte ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av Financiera Maderera, S.A.-FINSA-.

Javier Portela
FINSA IDi + Quality Director
Santiago de Compostela, January 2nd 2014