

Tyvek Pro Xtra

Diffusjonsåpent undertak med kondensfilt og selvklebende omlegg

Produktdata

Dimensjon:

1,5 x 36 m

Vekt pr. rull: 16,0 kg

Innhold:

- 54 m² pr. rull
- 24 ruller pr. pall



Produktbeskrivelse

Tyvek Pro Xtra er et diffusjonsåpent undertak med klebekant og kondensfilt. Tyvek Pro Xtra fungerer som undertak og vindsperre i ett og krever ingen luftspalte mellom isolasjonen og undertaket. Taket ventileres mellom taktekningen og undertaket. Tyvek Pro Xtra er bygd opp i fire sjikt bestående av UV-stabilisert PP-filt, armering, en kraftig Tyvek® membran og fuktabsorberende filt. Denne oppbygningen gjør at produktet er ekstra sterkt, ekstra fuktsikkert og ekstra støysvakt. Den kraftige Tyvek® membranen gir ekstremt god fuktbeskyttelse og sikrer hurtig uttørking av byggfukt.

Bruk

Tyvek Pro Xtra kan benyttes på isolerte skrå tretak, kalde uventilerte loft og delvis isolerte skrå tretak ned til 15 graders takvinkel. Undertaket er vindtett, vanntett og svært dampåpent. Tyvek Pro Xtra kan med fordel benyttes når det bygges i den kalde årstiden hvor det er stor fare for at det kan oppstå kondens på undersiden av undertaket. Tyvek Pro Xtra kan oppta og mellomlagre opp til 0,7 kg kondens vann pr. m².

Montering

Tyvek Pro Xtra skal monteres horisontalt på tvers av taksperrene. Undertaket har klebekant langsetter sidekantene som gir vann- og lufttette skjøter. Se egen monteringsanvisning www.isola.no

Lagring

Lagres tørt og beskyttet mot sollys (UV)

Tilbehør

Isola Undertak Tape
Isola Takmansjett
Isola FlexWrap Butylmembran
Isola Isokraft Asfaltmembran
Isola Sløyfebånd
Isola Undertakstrammer
Isola Fugemasse
Isola Butylbånd



Tyvek Pro Xtra

Diffusjonsåpent undertak med kondensfilt og selvklebende omlegg

Produktegenskaper

Egenskap	Metode	Enhet	Verdi
Luftgjennomgangstall materiale	Tilsvarende NS 3261	$\text{m}^3/(\text{m}^2\text{h50Pa})$	$< 0,1^{1)}$
Luftgjennomgangstall konstruksjon	NS-EN 12114	$\text{m}^3/(\text{m}^2\text{h50Pa})$	$\leq 15\%$
Regntetthet konstruksjon	NT Build 421	-	$\leq \pm 0,6\%$
Kondensopptak	NT Build 304 (tilsv)		
• 35° takvinkel		kg/m^2	0,4 ¹⁾
• 15° takvinkel		kg/m^2	0,7 ¹⁾

1) Resultat fra typeprøving

Deklarerte egenskaper NS-EN EN 13859-1 og EN 13859-2

Typiske egenskaper	Verdier
Brannmotstand (Klasse)	E
Vanntetthet (Klasse)	W1
Vanndampmotstand (sd) (m)	$0,03 \pm 0,02$
Strekkestyrke (N/50 mm)	
Langs	500 ± 85
Tvers	530 ± 105
Bruddforlengelse (%)	
Langs	16 ± 6
Tvers	20 ± 6
Rivstyrke (N)	
Langs	610 ± 150
Tvers	540 ± 150
Fleksibilitet i kulde (°C)	-40
Holdbarhet: (Egenskaper etter aldring)	
- Vanntetthet (Klasse)	W1
- Strekkstyrke (%)	90
- Bruddforlengelse (%)	90
Farlige stoffer (Notat 1)	Ingen

Notat 1: Da det ikke finnes noen Europeisk testmetode tilgjengelig foreligger ingen egenskapsverdier

Godkjenninger



Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

www.isola.no

