PRODUKTDATABLAD

SPESIALTYNNER

BESKRIVELSE

Spesialtynner for Power Coat ”3 in 1”, Robust-Lack, Nitrofest og Kristallglasur. Power Coat Spesialtynner har mild lukt og langsom fordampning. Brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish.



BRUKSOMRÅDE

- Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle
- Kan også brukes til rengjøring av arbeidsredskap
- Egner seg for alle Power Coat polyesterbaserte malingstyper

TEKNISKE DATA

Løsemiddeliblanding	1-Methoxy-2- Propanolmetyllaktat, 2-etoksy-1-metyletylacetat
Lukt	Mild
Form	Flyktig
Tenntemperatur	>250ºC (DIN 51794)
Eksplosjonsgrense	0,5 Vol% / 11 Vol%
Tetthet kg/l v/20ºC	ca. 1
Flammepunkt	36ºC (DIN 53213)
Damptrykk v/20ºC	3-10 h Pa
Løselighet i vann	>75%
Viskositet v/20ºC/4 mm	12–15 sec. (DIN 53211)
Tilstandsforandring	Fordamper
Forpakning	5 ltr eller 0,5 ltr
Farge	Fargeløs

J.S.COCK A/S
Oslo | Bergen | Trondheim
salg.maling@jsc.no | www.jsc.no | 22 21 51 00

BRUKSANVISNING

Vi anbefaler prinsipielt at man er forsiktig med tilsetting av tynner. Kannen må øyeblikkelig lukkes igjen etter bruk.

Hele innholdet i kannen kan brukes.

Ved tilsetning av Power Coat Spesialtynner i maling: Følg veiledningen i de forskjellige produktdatablad.

PÅFØRING

Metode	Pensel el. Rulle	Luftforstøvningssprøyte	Høytrykks-Sprøyte	HVLP	Airbrush
Maks. TFT (1 strøk)	Pensel 40-80 µm Rulle 40-60 µm	50-125 µm	50-125 µm	50-125 µm	50-125 µm
Spesialtynner	3 – 5%	3 – 5%	3 – 5%	3 – 5%	3 – 5%
Kombitynner	Uten tynning	5 – 10%	3 – 5%	3 – 5%	15 %
Dysestørrelse	-	1,4-3,5 mm	0,017” – 0,027”	1,6 – 3,5	-
Væsketrykk	-	4 – 5 bar	Min. 150 bar	5/1 bar	0,8-2 bar

Kombitynner: Tynner for sprøyting og rengjøring.

Spesialtynner: Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle.

Rengjøring: Power Coat Kombitynner. Ideell påføringstemperatur: +15°C - +25°C. Mulig påføringstemperatur er -10°C - +30°C. Relativ fuktighet må være under 85%.

LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke stå i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad. Kun til profesjonelt bruk.

PR-nr.: 85028

J.S.COCK A/S
Oslo | Bergen | Trondheim
salg.maling@jsc.no | www.jsc.no | 22 21 51 00