

## BESKRIVELSE

Spesialtynner for Power Coat "3 in 1", Robust-Lack, Nitrofest og Kristallglasur. Power Coat Spesialtynner har mild lukt og langsom fordampning. Brukes for å regulere viskositeten og forsinke tørkeprosessen, noe som vil gi bedre finish.

## BRUKSOMRÅDE

- Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle
- Kan også brukes til rengjøring av arbeidsredskap
- Egner seg for alle Power Coat polyesterbaserte malings typer



## TEKNISKE DATA

- Løsemiddelblanding: 1-Methoxy-2-Propanolmetyllaktat, 2-etoksy-1-metyletylacetat
- Lukt: Mild
- Form: Flyktig
- Tenntemperatur: >250°C (DIN 51794)
- Eksplosjonsgrense: 0,5 Vol% / 11 Vol%
- Tetthet kg/l v/20°C: ca. 1
- Flammepunkt: 36°C (DIN 53213)
- Damptrykk v/20°C: 3-10 h Pa
- Løselighet i vann: >75%
- Viskositet v/20°C/4 mm: 12-15 sec. (DIN 53211)
- Tilstandsforandring: Fordamper
- Forpakning: 5 ltr eller 0,5 ltr
- Farge: Fargeløs

## BRUKSANVISNING

Vi anbefaler prinsipielt at man er forsiktig med tilsetning av tynner. Kannen må øyeblikkelig lukkes igjen etter bruk. Hele innholdet i kannen kan brukes.

Ved tilsetning av Power Coat Spesialtynner i maling: Følg veiledningen i de forskjellige produktdatablad.

## PÅFØRING

| Metode              | Pensel el. Rulle                  | Luftforstøvningssprøyte | Høytrykks-Sprøyte | HVLP      | Airbrush  |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Maks. TFT (1 strøk) | Pensel 40-80 µm<br>Rulle 40-60 µm | 50-125 µm               | 50-125 µm         | 50-125 µm | 50-125 µm |
| Spesialtynner       | 3 – 5%                            | 3 – 5%                  | 3 – 5%            | 3 – 5%    | 3 – 5%    |
| Kombitynner         | Uten tynning                      | 5 – 10%                 | 3 – 5%            | 3 – 5%    | 15 %      |
| Dysetørrelse        | -                                 | 1,4-3,5 mm              | 0,017" – 0,027"   | 1,6 – 3,5 | -         |
| Væsketrykk          | -                                 | 4 – 5 bar               | Min. 150 bar      | 5/1 bar   | 0,8-2 bar |

**Kombitynner:** Tynner for sprøyting og rengjøring.

**Spesialtynner:** Tynner med langsom fordampning for påføring med pensel eller rulle.

**Rengjøring:** Power Coat Kombitynner. Ideell påføringstemperatur: +15°C - +25°C. Mulig påføringstemperatur er -10°C - +30°C. Relativ fuktighet må være under 85%.

## LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig. Må ikke stå i direkte sollys.

## ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad. Kun til profesjonelt bruk.

PR-nr.: 85028