

# Multidrain 400

Dreneringsplate for grunnmur, tak og terrasse

## Beskrivelse :

Platon MultiDrain 400 er produsert av polypropylen (PP). Dreneringsplaten har et filterstoff sveiset til toppen av knastene for å skape et dreneringslag. Ved at det ene laget er ugjennomtrengelig, mens det andre er gjennomtrengelig kan vann dreneres bort samtidig som små partikler ikke blokkerer passasjene.



## Bruksområde :

Beskyttelse- og dreneringsplate på utvendig isolerte yttervegger, under terreng og til fuktsikring. Drenering og beskyttelse av membraner på tak- og terrassekonstruksjoner.

## Lagring :

Lagres stående og beskyttet for sollys

## Montering :

Monteres på yttervegger under terreng direkte mot isolasjonsplater eller byggesystemer av EPS eller XPS. Alle skjøter skal monteres i omlegg. Platen kan enkelt tilpasses og kuttes med kniv. MD 400 festes med Platon Festeskruer til isolasjon. Platen avsluttes 5 cm under terrengnivå og avsluttes med Platon Overgangsbeslag eller Platon Kantlist. På horisontale flater installeres MD 400 direkte på terrasse- eller tak-membranen. Skjøter legges i omlegg med overlapping som sikrer gjennomgående drenering.

Se egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør :

DD Forankringsbrikke 60

## Godkjenninger og garanti



# Multidrain 400

| Produktdata | Verdi        | Benevnelse |
|-------------|--------------|------------|
| Tykkelse    | 0,75         | mm         |
| Byggehøyde  | 9            | mm         |
| Bredde      | 2050         | mm         |
| Lengde      | 11000        | mm         |
| Materiale   | Polypropylen | -          |
| Knastehøyde | 8/6          | mm         |
| Vekt pr. m2 | 785          | g          |

| Egenskaper                                    | Metode                    | Enhet   | Verdi     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------|
| Helse- og miljøskadelige stoffer              | Ingen metode tilgjengelig | -       | Ingen     |
| Maks tid før tildekking                       | EN ISO 12958              | Weeks   | 2         |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs            | EN 12311-2                | N/50 mm | 5 -15%    |
| Strømningskapasitet i planet rigid/soft Tvers | EN ISO 12958              | l/sm    | 1,44 -10% |
| Forventet levetid                             | EN ISO 13438              | Years   | 50        |
| Motstand mot oksidasjon                       | EN ISO 13438              | %       | < 50 år   |
| Bruddforlengelse Tvers                        | EN 12311-2                | %       | 35 -15%   |
| Bruddforlengelse Langs                        | EN 12311-2                | %       | 35 -15%   |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers            | EN 12311-2                | N/50 mm | 5 -15%    |
| Strømningskapasitet i planet rigid/soft Langs | EN ISO 12958              | l/sm    | 1,49 -10% |

