



INSTRUCTIONS FOR USE
PRODUCT SPECIFIC INFORMATION
ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 84515

0,15 nitrile, double-dipped, raised diamond grip pattern, non powder, chlorinated, Cat. III, black

EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018
1000X



EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A
JKOPST



EN ISO 374-5:2016

SIZE RANGE (EU) 7,8,9,10,11
EU-TYPE EXAMINATION (MODULE B) ISSUED BY NOTIFIED BODY: 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland
ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland



MIX
Paper / Supporting responsible forestry
FSC® C182089

PACKS

Made in Thailand



ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».

UK-IMPORTER
Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street,
London, England, W1 2AG
EJENDALS AB
Ljungenälv 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
en@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

TEST ACCORDING TO EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ EN ISO 374-4:2019

Tested chemical	Permeation level	Degradation %
J: N-HEPTANE (CAS NUMBER 142-85-5)	3	37,9
K: SODIUM HYDROXIDE 40% (CAS NUMBER 1310-73-2)	6	4,5
O: AMMONIUM HYDROXIDE 25% (CAS NUMBER 1336-21-6)	2	27,7
P: HYDROGEN PEROXIDE 30% (CAS NUMBER 7722-84-1)	4	29,7
S: HYDROFLUORIC ACID 40% (CAS NUMBER 7664-39-3)	2	X
T: FORMALDEHYDE 37% (CAS NUMBER 50-00-0)	6	17,1



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION



Carefully read these instructions before using this product.
EXPLANATION OF PICTOGRAMS 0 = Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material or other reasons.
Warning This product is designed to provide protection specified in PPE Regulation (EU) 2016/425 with the detailed levels of performance presented below. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and caution must always be taken when exposed to hazard risk situations. The performance levels are for products in new condition and do not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation, etc.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks. EN ISO 374-1:2016/A1:2018, Definition of the glove classification through the glove palm (Lug/cm²/min). Type A = level 2 for 6 chemicals, Type B = level 2 for 3 chemicals, Type C = level 1 for 1 chemical.
ABCEFGH JKLOPNST

Permeation level	1	2	3	4	5	6
Minimum break-through times (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Warning EN ISO 374-1:2016/A1:2018 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure substances. The chemical resistance is based on laboratory tests conducted on samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before using gloves for any specific purpose, always check the performance level. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5 Terminology and performance requirements for microorganism risks. Protection against virus, bacteria and fungi- Pass
Warning EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.
A: Methanol
B: Acetone
C: Acetonitril
D: Dichloromethan
E: Carbon disulfide
F: Toluene
G: Diethylamin
H: Tetrahydrofuran
I: Ethylacetat
J: n-Heptan
K: Sodiumhydroxid 40%
L: Sulfuric acid 96%
M: Nitric acid 65%
N: Acetic acid 99%
O: Ammoniumhydroxid 25%
P: Hydrogen peroxide 30%
Q: Wasserstoffperoxid 30%
R: Formaldehyd 37%

Warning EN ISO 374-1:2016/A1:2018 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace or the differentiation between mixtures and pure substances. The chemical resistance is based on laboratory tests conducted on samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use since the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by contact with the chemical, etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider when choosing chemical resistant gloves. Before using gloves for any specific purpose, always check the performance level. Degradation is the percentage change in puncture resistance measured after continuous contact with the challenge chemical. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and microorganisms - Part 5 Terminology and performance requirements for microorganism risks. Protection against virus, bacteria and fungi- Pass
Warning EN ISO 374-5:2016 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.
PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISKS Protection levels are measured from area of glove palm. **Warning** For gloves with two or more layers the overall classification of EN 388:2016 does not necessarily reflect the performance of the utmost layer. Do not use these gloves near moving elements or machinery with unprotected parts. For falling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.
SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD SPECIFIED IN REGULATION (EU) 10/2011 AND 1935/2004. All gloves/sleeves that are suitable for foodstuff may not be suitable for all types of food. To know for which foodstuff the glove/sleeve may be used please see the Food declaration of conformity. Contact Ejendals for more information.
EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Finger dexterity test Min. 1; Max. 5
FITTING AND SIZING. All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity, if not explained on the front page. If the short model symbol is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove. In order to enhance the comfort for special purposes: for example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.
STORAGE AND TRANSPORT Store in dry and dark conditions in the original packaging between -10° - +30°C.
INSPECTION BEFORE USE: Wash and dry your hands completely before donning the gloves. Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections and avoid wearing damaged gloves. Ensure the gloves fit well. When removing your gloves, hold the outside edge of the glove and peel the glove away and hold in gloved hand. Use ungloved fingers to slide and peel the remaining glove off from the inside. Where hazardous chemicals are handled do not touch the outer surface of the glove. The use time should never exceed 8 h (note that some chemicals have a shorter permeation time).
SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.
CARE AND MAINTENANCE: Do not use any chemicals or sharp-edged objects for cleaning the gloves. Chemical gloves are not meant to be washed.
DISPOSAL: Gloves contaminated by chemicals must be disposed of in designated containers and disposed of according to local environmental legislation.
ALLERGENS: This product may contain components that may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.
LATEX FREE ☒ YES ☐ NO



BRUKSANVISNING - KATEGORI III
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION



Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.
FÖRSÄKRING OM ÖVERENSSTÄMMELSE → www.ejendals.com/conformity
EXPLANATION OF SYMBOLS 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANSVARIGENDEL FARA X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och skyddstiden måste alltid kontrolleras för exponering för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsdräkterna gäller för användning produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ A = nivå 2 för 6 kemikalier, Typ B = nivå 2 för 3 kemikalier, Typ C = nivå 1 för 1 kemikalie.
Skyddsdräk

Minsta tider för genomträngning (min)	1	2	3	4	5	6
	>10	>30	>60	>120	>240	>480

ABCEFGH JKLOPNST
Warning EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Denna information återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för avsett användning, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge samma skydd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i handskarnas fysikaliska egenskaper. Ribbning, revor, gnidning, degradation orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För frätande kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotstånd uppomätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.
Warning EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.
A: Metanol
B: Aceton
C: Acetonitril
D: Dichlorometan
E: Koldisulfid
F: Toluol
G: Dietylamin
H: Tetrahydrofuran
I: Etylacetat
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
L: Svavelsyra 96%
M: Salpetersyra 65%
N: Ättika 99%
O: Ammoniumhydroxid 25%
P: Väteperoxid 30%
Q: Fluorvätergas 40%
R: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Bestämning av materials motstånd mot permeation av kemikalier - Del 1: Permeation av flytande kemiska ämnen vid kontinuerlig kontakt.
EN 388:2016
A: Nötningsskador Min. 0; Max. 4
B: Skärskador Min. 0; Max. 5
C: Rivskador Min. 0; Max. 4
D: Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4
E: Skärskador Min. 0; Max. 4
F: Stötdämpning P-Godkänd
Skyddshandskar MOT MEKANISKA RISKEN. Skyddsdräkter gäller även av handsken hand. **Warning** För EN 388:2016 - A1:2018 gäller resultaten för materialen högt eller det med högsta värdet. På grund av reducerad skador i samband med skåpbäständighetsmetoden är coupe testresultat endast indicativa, medan TDM-skåpbäständighetsmetoden ger prestandaresultat som används som referens. Endast för arbetet med minimala risknivåer. Använd inte handsken nära rörliga maskindelar på risk för skador.
LÄMPLIG FÖR LIVSMEDELSHANTERING ENLIGT EU-FÖRBUDNING 10/2011 OCH 1935/2004. Alla handskar/armskydd som kan användas med livsmedel lämpar sig inte nödvändigtvis för alla typer av livsmedel. Information om vilka livsmedel handsken/armskyddet kan användas med finns i överensstämmelseförklaringen för livsmedel. Kontakta Ejendals för ytterligare information.
SKYDDSHANDSCHUHE GEGEN GEFÄHRICHE CHEMISCHEN UND MIKROORGANISMEN - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen gegenüber Chemischen Gefahren. EN ISO 374-1:2016, Durchdringungszeit der Chemikale -> 30 Minuten gegen Typ A = Stufe 2 für 6 Chemikalien, Typ B = Stufe 2 für 3 Chemikalien, Typ C = Stufe 1 für 1 Chemikalie.
Permeationsstufe

1	2	3	4	5	6	
Durchbruchzeiten (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

ABCEFGH JKLOPNST
Warning EN ISO 374-1:2016 Diese Angaben geben nicht die jeweilige Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz oder den Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wieder. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen im Proben geprüft, die nur aus der Handfläche entnommen wurden und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann bei der Verwendung mit einer Mischung anders sein. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Handschuhe für die beabsichtigte Verwendung geeignet sind, weil die Bedingungen am Arbeitsplatz, abhängig von der Temperatur, Abrieb und Degradation andersartig sein können. Wenn sie benutzt sind, kann der Widerstand seitens Schutzhandschuhen gegenüber gefährlichen Chemikalien aufgrund von Veränderungen der mechanischen Eigenschaften zurückgehen. Bewegungen, Abschleifen, Reiben, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien verursacht wird, usw. können die tatsächliche maximale Nutzungsdauer beträchtlich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der wichtigste Faktor sein, den es bei der Auswahl von Chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen gilt. Prüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Durchdringbarkeit nach Dauerkontakt oder Fehler. Nur zur einmaligen Verwendung. Degradation ist die prozentuale Materialveränderung der Durchschneistestigkeit nach Dauerkontakt mit der betreffenden Chemikalie. EN ISO 374-4:2019
A: Methanol
B: Aceton
C: Acetonitril
D: Dichlormethan
E: Schwefelsäure 96%
F: Salpetersäure 65%
G: Schwefelkohlenstoff
H: Essigsäure 99%
I: Toluol
P: Vasserstoffperoxid 30%
Q: Ammoniumhydroxid 25%
R: Fluorwasserstoffsäure 40%
S: Formaldehyd 37%

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSKAR - ALLMÄNNA KRÄV OCH PROVINGS- METODER
Test tillåtet/finger kända Min. 1; Max. 5
STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kort modell visas på framsidan är handskens storlek en standard storlek kan bidra till oökad komfort vid t.ex. frimrötter-säters. Där finns också uppgift om användighet (bakfylla engångsarbet) vilket mätts i skala 1-5, där 5 är nägsta nivå. Välj rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.
FÖRENING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10° till +30°C.
INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Titta och torka händerna helt innan du tar på dig handsken. Kontrollera så att handskarna inte har några skador eller defekter före användning. Undvik att använda skadade handskar. Se till att handskarna sitter bra. Ta dig handskena genom att tag i handskens ytterkant och dra av handsken. Håll den i den handskabäddade handens änd. Använd de oskyddade fingrarna och greppa den återstående handskens inre kant och dra av handsken. Håll den i den farliga kemikalier handens ska du inte använda handsken utöver. Användningstiden för kemikalieskyddshandskar ska inte överstiga 8 h (0802 Visa kemikalier har kortare permeationstider i 8 h).
HÅLLBARHET: Engångsarbet som material som används i den här produkten gör att produktens livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.
UNDERHÅLL: Använd inte kemikalier eller vassa föremål vid rengöring. Kemikalieskyddshandskar är inte avsedda att tvättas/återanvändas.
AVFALL: Handskar som kontaminerats ska som en hand enligt lokala regler och rutiner.
ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda avbryt användningen. Kontakta Ejendals för ytterligare information.
LATEX/FI ☒ JA ☐ NEJ



KÄTTÖÖHMET - KATEGORIA III
KATSO ETUSIVU TUOTEKOOSTAISTEN TIETOJEN VAALIT



Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä. **VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS**
KUVAEMERKINSELITYS 0 = Alttia suurtuotteen vähimmäistason tietyn yksittäisen vaaran osalta X= Ei testattu tai testime-
tellet ei sovelly käsineen rakenteen tai materiaalin testaukseen.
Varoitus Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EU 2016/425:n normin mukaisen suojan alla esitellyille yksityiskohtaisille suojus-
tuskyskykyisillä. On kuitenkin aina muistettava, että henkilökohtaisen suojaimen käyttö ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on
noudatettava jatkuvasti varovaisuutta ajfotussuhteen vaarallille kemikaaleille tai muille vaarallisille tilanteille. Suorituskykytestot
ilmaisevat useiden käsineiden suorituskykyä, eivätkä ne kuvasta suojuksen todellista kestoaikaa työpaikalla käytettävien
vaikutustensa tekijöistä, kuten lämpötilasta, hankauksesta, laadun heikkenemisestä jne.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismita vastaan
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Tyypin A = tasoa 2: 6 kemikaalia, Tyypin B = tasoa 2: 3 kemikaalia, Tyypin C = tasoa 1: 1 kemikaalia.
ABCEFGH JKLOPNST

Läpäisytyso	1	2	3	4	5	6
Minimi läpäisytyso (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Varoitus EN ISO 374-1:2016 Tämä tieto ei kuvaa suojatietoa jatkuvasta kosketuksesta työpaikalla eikä seosien ja puhtaiden kemikaalien
Kemikaalien kestävyys on arvioitu laboratoriolosuhteissa vain kämmenosa otettujen näytteen perusteella, ja se on arvioitu
vain testattujen kemikaalien osalta. Se voi olla erilainen, jos käytetään seosta. On suositeltavaa tarkistaa, että käsineet soveltuvat
käyttötarkoitukseen, koska työpaikalla vallitsevat olosuhteet voivat olla erilaiset kuin tyypistestauksen alalla vallineet lämpötilat,
hankaaminen ja heikkenemisestä. Suojakäsineet voivat täydellistä suojaa vaarallisille kemikaaleille vastaan heikentää, koska
niiden fyysiset ominaisuudet muuttuvat. Lläkkeitä, kuumia lämpöjä, hankaamista ja esimerkiksi kosketuksen kemikaalien aiheuttama
heikkeneminen voi lyhentää todellista käyttöaika luonnontavalla. Suojattavien kemikaalien osalta heikkeneminen voi olla tärkein
huomioon otettava tekijä, kun valitaan kemikaaleja kestäviä käsineitä. Tarkasta käsineiden enen käyttöä väkisin tai vaarojen vuoksi.
Vain tarkatäytösten tai eniten läyden työsuojan. Heikentyminen on probetystietoinen muutos prosessoina mitattuna jatkua
kosketuksen kemikaalin jälkeen. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Vaarallista kemikaaleja ja mikro-organismita vastaan käsite: os. 5, terminologia ja suoritusky-
kytestot mikro-organismita vastaan.
Varoitus EN ISO 374-5:2016 Penetratio on arvioitu laboratoriolosuhteissa vain testatun näytteen osalta.
A: Metanol
B: Aceton
C: Acetonitril
D: Dichlorometaani
E: Hildisulfidi
F: Toluoli
G: Dietyylamiini
H: Tetrahydrofuraani
I: Etyylasetaatti
J: n-heptani
K: Natriumhydroidi 40%
L: Rikahappo 96%
M: Salpetersäure 65%
N: Ättikahappo 99%
O: Ammoniumhydroidi 25%
P: Vetyperokidi 30%
Q: Fluorivetyhappo 40%
R: Formaldehydi 37%



VIRUSIA TESTATTU
VIRUSTEN VASTA



EN 16523-1:2015/A1:2018 Kemikaalien tunnistuksen estäminen materiaalin määrittelyä os. 1: Nesteremien kemikaalin läpäily
EN 388:2016
A: Hankausskystävyys Min. 0; Max. 4
B: Villin Min. 0; Max. 5
C: Repäisskystävyys Min. 0; Max. 4
D: Puhallus Min. 0; Max. 4
E: Puhallusskystävyys TDM Min. A; Max. F
F: Isokustävyys P=Hyväksytty
MEKANISISTA VAAROISTA SUOJAAMAT KÄSINEET. Suojatoust
mitataan kämmenosa alueelta. Varoitus: Kun käsineissä
on vähintään kaksi kerrosta, on 388:2016 - A1:2018:normin jelskystäus
ei välttämättä kuvasta ulkonäön kerrosten suorituskykyä.
Villitoustajest tulos coupe testin mukaisesti on vain viiteellinen, joutuen
käytettävien testin työntymistä. TDM villitoustajest toimii pienen
villitoustajest tulos. Älä käytä käsineitä tulokseen.
Kone-osen läheillä tarttumavaaran takia.
SOUVELTUJ ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTÄMISEN EU SÄÄDÖSTEN 10/2011 JA 1935/2004 MUKAISESTI.
Kaikki elintarvikekeksineet/suojajihat eivät
välttämättä sovelly käsineiden elintarvikekyyppien
käsittelemiseen. Tiedot elintarvikekäsineistä, joiden käsittelyyn
käsite/suojajha soveltuu, k. elintarvikekeksineitä
koskeva vaatustenmukaisuusilmoitus. Pyydä
lisätietoja Ejendalsta.
EN ISO 21420:2020 SUOJAKÄSINEET - YLEISET VAATIMUKSET JA TESTAUSMENETELMÄT
Tuotteohjeiden/orminilapyytys: Min. 1; Max. 5
SOUJITAMINEN JA KODIN VALINTA: Kaikki koot täyttävät EN ISO 21420:2020 -normin mukaisuuden. Istuvuuden ja talpuisuuden
osalta, ellet etusivulla muuta maininta. Jos etusivulla on lyhyen mallin symboli, käsineen reusi on normaalia lyhyempi. Käsiue voi olla
mukavampi tehlessä hiomekanissa asennustissa. Käytä vain sopivan koolista tuotetta. Lään llyästä tai tuikat tuotet estävät
liikkeitä estävät anna optimaalista suojasta.
VARASTOINTI JA KULJETUS: Säily ryö, alkuperäisellä pakkaus-
kuvassa ja pimeässä +10° - +30°C.
KÄYTTÖÄ EDILTÄVÄ TARKASTUS: Pese ja kuivaa kätesi kunolla ennen käsineiden pukeamista. Tarkista käsineet ennen käyttöä väkisin
tai puhtaiden varalta ja välitä vaurioituneiden käsineiden korjauksia. Varmista, että käsineet istuvat hyvin. Kun riisut käsineitä, ota kiinni
tyyppi. Tiedot elintarvikekäsineistä, joiden käsittelyyn käsite/suojajha soveltuu, k. elintarvikekeksineitä
koskeva vaatustenmukaisuusilmoitus. Pyydä
lisätietoja Ejendalsta.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Suojakäsineet kemikaaleja ja mikro-organismita vastaan
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Tyypin A = tasoa 2: 6 kemikaalia, Tyypin B = tasoa 2: 3 kemikaalia, Tyypin C = tasoa 1: 1 kemikaalia.
ABCEFGH JKLOPNST
Warning EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Denna information återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för avsett användning, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge samma skydd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i handskarnas fysikaliska egenskaper. Ribbning, revor, gnidning, degradation orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För frätande kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotstånd uppomätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.
Warning EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.
A: Metanol
B: Aceton
C: Acetonitril
D: Dichlorometan
E: Koldisulfid
F: Toluol
G: Dietylamin
H: Tetrahydrofuran
I: Etylacetat
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
L: Svavelsyra 96%
M: Salpetersyra 65%
N: Ättika 99%
O: Ammoniumhydroxid 25%
P: Väteperoxid 30%
Q: Fluorvätergas 40%
R: Formaldehyd 37%



BRUKSANVISNING - KATEGORI III
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION



Läs dessa instruktioner noggrann innan du använder produkten.
FÖRSÄKRING OM ÖVERENSSTÄMMELSE → www.ejendals.com/conformity
EXPLANATION OF SYMBOLS 0 = UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANSVARIGENDEL FARA X= HAR INTE GENOMGÅTT PROVNING ELLER METODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN
Warning Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och skyddstiden måste alltid kontrolleras för exponering för farliga kemikalier och andra riskfyllda situationer. Skyddsdräkterna gäller för användning produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Typ A = nivå 2 för 6 kemikalier, Typ B = nivå 2 för 3 kemikalier, Typ C = nivå 1 för 1 kemikalie.
Skyddsdräk

Minsta tider för genomträngning (min)	1	2	3	4	5	6
	>10	>30	>60	>120	>240	>480

ABCEFGH JKLOPNST
Warning EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Denna information återspeglar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen eller skillnaden mellan kemikalieblandningar och rena kemikalier. Den kemiska beständigheten har bedömts under laboratorieförhållanden från prov som tagits från handflatan och avser endast den kemikalie som testats. Resultatet kan bli ett annat om det handlar om blandning. Vi rekommenderar att man kontrollerar att handskarna är lämpliga för avsett användning, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och degradation. När skyddshandskarna har använts kan de ge samma skydd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i handskarnas fysikaliska egenskaper. Ribbning, revor, gnidning, degradation orsakad av kontakt med kemikalien etc. kan minska den faktiska användningstiden väsentligt. För frätande kemikalier kan degradation vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikaliebeständiga handskar. Kontrollera att handskarna inte har några defekter eller skador innan de används. Endast för engångsbruk. Degradation är den procentuella förändringen i punkteringsmotstånd uppomätt efter kontinuerlig kontakt med testkemikalien. EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid risker för mikroorganismer.
Warning EN ISO 374-5:2016 Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet.
A: Metanol
B: Aceton
C: Acetonitril
D: Dichlorometan
E: Koldisulfid
F: Toluol
G: Dietylamin
H: Tetrahydrofuran
I: Etylacetat
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
L: Svavelsyra 96%
M: Salpetersyra 65%
N: Ättika 99%
O: Ammoniumhydroxid 25%
P: Väteperoxid 30%
Q: Fluorvätergas 40%
R: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Bestämning av materials motstånd mot permeation av kemikalier - Del 1: Permeation av flytande kemiska ämnen vid kontinuerlig kontakt.
EN 388:2016
A: Nötningsskador Min. 0; Max. 4
B: Skärskador Min. 0; Max. 5
C: Rivskador Min. 0; Max. 4
D: Punkteringsmotstånd Min. 0; Max. 4
E:

